



HRAÐARAR Í SPRAUTUSTEYPU



MARS 2009

**TITILBLAÐ**

Skýrsla nr: MV 2009-028	Útgáfudags.: (mán/ár) Mars/2009	Dreifing: Opin <input checked="" type="checkbox"/> Lokuð <input type="checkbox"/>
Heiti skýrslu / Aðal- og undirtitill: Hraðarar í sprautusteypu	Upplag: 8	Fjöldi síðna: 19 + 44 bls. viðaukar
Höfundur/ar: Karsten Iversen	Verkefnisstjóri: KIV	Verknúmer: 7-009-270

Útdráttur:

Verulegar breytingar hafa orðið hér á landið í efnisval og samsetningu sprautusteypu til bergstyrkingar í veg- og vatnsveitu- göngum. Í stað natrúum silíkat hraðara, sem hingað til hefur verið mest notaði hraðari í sprautusteypu er í dag algengast að notað er alkalífrír hraðari. Tilgangurinn með verkefninu var að kanna hvort breytingar á samsetningu á sprautusteypu ylli verulegum breytingum á völdum efniseiginleikum, þ.e.a.s. bindtíma, styrkleikaþróun, vatnspéttleika og rýrnun.

Verkkaupi: Vegagerðin	Tengiliður verkkaupa: Þórir Ingason
Samstarfsaðilar:	
Efnisorð: Sprautusteypu, efniseiginleikar, íblöndunarefni, hraðara	ISBN:
	Undirskrift verkefnisstjóra:
	Yfirlægning af: Sv.Sv.

Efnisyfirlit

1 INNGANGUR	4
2 SAMANTEKT.....	5
2.1.1 <i>Storknun</i>	5
2.1.2 <i>Binditími</i>	6
2.1.3 <i>Þrýstistyrkur</i>	6
2.1.4 <i>Útþornun og rýrnun</i>	6
2.1.5 <i>Vatnsþéttleiki</i>	6
3 RANNSÓKNIR.....	8
3.1 EFJUBLÖNDUR	8
3.2 SPRAUTUSTEYPUBLÖNDUR	8
4 HLUTAEFNI.....	9
4.1.1 <i>Bindiefni</i>	9
4.1.2 <i>Fylliefni</i>	9
4.1.3 <i>Íblöndunarefni</i>	9
5 EFJUBLÖNDUR	10
5.1 YFIRLIT YFIR EFJUBLÖNDUR	10
5.2 ADIABATISK VARMAMYNDUN	10
5.3 HITASTIG 10 MÍN EFTIR BLÖNDUN OG HÁMARKSHITI	13
6 SPRAUTUSTEYPUBLÖNDUR	16
6.1 YFIRLIT YFIR PRÓFBLÖNDUR	16
6.2 BINDITÍMI.....	16
6.3 ÞRÝSTISTYRKUR.....	17
6.4 RÝRNUN OG ÚTPORNUN	18
6.5 VATNSÞÉTTLEIKI	19
0 FYLGISKJÖL	20
0.1 EFJUBLÖNDUR	21
0.1.1 <i>Yfirlit yfir blöndur</i>	21
0.1.2 <i>Blöndur</i>	21
0.1.3 <i>Adiabatisk varmamyndun</i>	22
0.2 SPRAUTUSTEYPUBLÖNDUR	39
0.2.1 <i>Yfirlit</i>	39
0.2.2 <i>Samantekt mælinga</i>	40
0.2.3 <i>Forskriftir</i>	41
0.3 STEYPUEFNI	51
0.3.1 <i>Bindiefni</i>	51
0.3.2 <i>Fylliefni</i>	53
0.3.3 <i>Íblöndunarefni</i>	55
0.4 HEIMILDIR	63

Forsíða mynd:

Lötschberg göngin – 14.6 km járnbrautargöng í Sviss. Gangnagerðin hófst 1906 og lauk 1913. Í febrúar 1908 fórust 13 jarðgangnamenn vegna snjóflóðs sem lenti á hótelinu sem þeir gisti á og sama ár varð hrún í göngunum og fórust þá 25 jarðgangnamenn¹.

¹ WIKIPEDIA, Lötschberg Tunnel

Myndin var fengin úr fyrirlestri Gustafs Bracher hjá Steinsteypufélagi Íslands, haustið 2006.

1 INNGANGUR

Notkun sprautusteypu² til bergstyrkingar er afar flókin, og oft og á tíðum unnin við mjög erfiðar aðstæður og þarf því gott skipulag og samspil margra þátta til þess að ná góðum árangri.

Ein af mörgum forsendum fyrir því að ná góðum árangri er að nota sprautusteypu með samsetningu sem hentar vel í bæði fersku, harðnandi og hörðnuðu ástandi, þannig að sem bestri viðloðun við undirlagið sé náð, með sem minnstu frákasti, fullnægjandi vatnsþéttleika og lágmarks rýrnun ásamt nægum þrýstistyrk og seiglu.

Hér á landi, undanfarin ár, hafa Norskar sprautusteypulýsingar við skilgreiningu og framkvæmd á sprautusteypu, aðallega verið hafðar til hliðsjónar. Við Kárahnjúkavirkjun var stuðst við "European Specification of Sprayed Concrete". Í framtíðarverkefnum má búast við að stuðst verði við Evrópska sprautusteypustaðalinn EN 14487, en hann var notaður í fyrsta skipti hér á landi við nýlegt útboð á Óshlíðargöngunum.

Verulegar breytingar hafa orðið hér á landið í efnisvali og samsetningu sprautusteypu til bergstyrkinga í jarðgangagerð. Við gangagerð Kárahnjúkavirkjunar og í Héðinsfjarðargöngunum var í fyrstu skipti notaður svokallaður alkalífrír hraðari (set - accelerator), í stað natríum silíkat hraðara, sem þangað til hafði verið mest notaði hraðari í sprautusteypu, m.a. við gerð Vestfjarðarganga (1991-1995), Hvalfjarðargöngin (1996-1998) og aðrennslisgöng og frárennslisskurð við Sultartangavirkjun (1998-1999), ásamt Vatnsfellsvirkjun (2000-2001).

Breyting á hraðara úr natríum silíkati í alkalífrían hefur leitt til lækkunar á sementsmagni úr um 525 kg/m³ í um 475 kg/m³, m.a. vegna þess að lækkun þrýstistyrks hefur reynst minni í sprautusteypu með alkalífríum hraðara heldur en í sprautusteypu með natríum silíkati.

Tilgangurinn með verkefninu er að kanna hvort breytingar á samsetningu sprautusteypu valdi verulegum breytingum á tilteknum efniseiginleikum hennar, þ.e.a.s. binditíma, styrkleikaþróun, vatnsþéttleika og rýrnun.

² Aðferðir sem notaðar eru við sprautusteypu eru ýmist þurr- eða blaut- aðferð. Með þurraðferðinni er þurrsteypu dælt með þrýstilofti fram í sprautustútinn og þar blandað með vatni og íblöndunarefnum; en sí aðferð er helst notuð í minni viðgerðar verkum. Með blautaðferðinni, sem er algengasta aðferðin við bergstyrkingu, er steypu blandað með vatn og flotefni dælt fram í sprautustútinn og þar blandað með hraðara. Í þessari skýrslu er aðeins fjallað um sprautusteypu sem notuð er við blautaðferðinni.

2 SAMANTEKT

Gerðar voru mælingar á efniseiginleikum sprautusteypublandna með annars vegar natríum silíkat hraðara og hins vegar alkalífríum hraðara, af helstu niðurstöðum verkefnisins skal nefna:

2.1.1 Storknun

Þau efnahvörf sem eiga sér stað í sprautusteypu vegna íblöndunar hraðara leiða til snöggrar storknunar og snöggar hækjunar á hitastigi steypunnar.


Þróun hitastigs var mæld í 17 efjublöndum með mismunandi bindiefna- (sement og kísilryk) og íblöndunarefnasamsetningu, frá því strax eftir blöndun og þar til þremur sólarhringum síðar.

Í blöndum með alkalífríum hraðara er jöfn aukning á hitastigini, mæld 10 mín eftir íblöndun, með auknum skömmum á hraðara og mældist hitastigið með 6 % hraðara íblöndun tæplega 40°C á móti rúmlegar 25°C án hraðara íblöndunar.

Í blöndum með natríum silíkat hraðara reyndist engin veruleg aukning á hitastigini með aukinni íblöndun.

Eftir því sem aukning á hitastigi strax eftir blöndun er meiri (t. 10min), lækkar hámarks hitinn í sýninu. Á mynd 2.1 er sýnt samband milli hitastigs strax eftir blöndun og hámarks hita sem verður í sýninu.

MYND 2.1 – Samband á milli hitastigs í efjublöndu, steypri í einangrað mótt strax eftir blöndun (t.10 min) og hámarkshita (t.max) sem mælist um 6-12 klst. eftir blöndun



2.1.2 Binditími

Krystallamyndun vegna efnahvarfa í sementsefjunni myndar þéttleika og styrk í sementsbundnum eftir 1-2 mánuði, er þróun storknunar og styrks rétt eftir ásprautun sérstaklega mikilvæg í sprautusteypu. Í sementsefju, án hraðara, má skipta efnahörfunum upp í eftirfarandi 5 áfanga.:

Upphaf	0-0,5 klst.	Ettringit myndun á yfirborði sementskorna, sem seinkar frekar efnahörfum í efjunni – snögg stutt hitamydun.
Dvali	0,5 – 2 klst.	Hæg efnahörf – lítil hitamydun - vinnanleg sementsefja
Storknun	2-8 klst.	Hröð efnahörf – ör kristallamyndun – aukin hitamydun
Hörðnun I	8 -20 klst.	Hæg efnahörf – niðurbrot á ettringit og kristallamyndun – hægir á hitamydun
Hörðnun II	20 – klst.	Hæg efnahörf – hæg kristallamyndun – dregur úr hitamydun

Vegna þess hve snögg storknun í sprautusteypu þarf að vera, er notaður hraðari sem seinkar ettringit mynduninni og myndast þess í stað til að byrja með calcium aluminat flögur sem leiða til snögrar storknunar og örrar hitamydunar. Síðar í ferlinu myndast óstöðugt ettringit sem síðan brotnar niður og myndar stöðugan kristallavöxt.

Af þeim prófblöndum sem gerðar voru, mældist upphafsbinditíminn tæplega 3 klst. í blöndum án íblöndunarefna (flotefna og hraðara) en lækkar í um 0,5 klst. í blöndum með 4 % alkalífríum hraðara og í tæplegar 2 klst. í blöndum með 4 % natríum silíkat hraðara.

2.1.3 Þrýstistyrkur

Enginn verulegur munur reyndist vera á 28 daga þrýstistyrk. Með auknu magni hraðara, er tilhneiting til lækkunar þrýstistyrks mælt eftir 1 og 2 daga., bæði í blöndum með alkalífríum og natríum silíkat hraðara.

2.1.4 Útþornun og rýrnun

Útþornun og rýrnun voru mældar í 28 daga á 25 x 25 x 300 mm strendingum sem voru geymdir við 20 °C í 50 % loftraka.

Útþornun sýnir tilhneigingu til að minnka í blöndum með hraðaraíblöndun, sem er þó mest áberandi í blöndunum með natríum silíkat. Í blöndum með alkalífríum hraðara er ekkert skýrt samhengi á milli magns hraðara og útþornunar.

Rýrnun eykst almennt lítillega með auknu magni hraðara.

2.1.5 Vatnsþéttleiki

Steyptir teningar úr prófblöndum voru samkvæmt prófunarstaðli ÍST EN 12390-8 settir undir 500 kPa vatnsþrýsting í 3 sólarhringa.

Talið er ásættanlegt að meðaldýpt vatnsinnþrengingar í steypu undir vatnsþrýstingi sé minni en 20 mm og mesta dýpt ekki meiri en 50 mm.

Í blöndum án íblöndunarefna (flotefni og hraðara) mældist vatnsupptakan u.p.b. tvívar sinnum meiri heldur en í blöndum með flotefni og hraðara, en þó innan ásættanlegra marka. Ekki greindist munur á vatnspéttleika hvort sem notað er natríum silikat eða alkalífría hraðara.

3 RANNSÓKNIR

Verkefnið var unnið í tveimur megin áföngum, annarsvegar mælingar á hitamyndun í efjublöndum og hins vegar mælingar valdra efniseiginleika í sprautusteypublöndum með mismunandi bindiefnum og íblöndunarefnum.

3.1 Efjublöndur

Þróun hitastigs var mæld í 17 efjublöndum með mismunandi bindiefna- (sement og kísilryk) og íblöndunarefnasamsetningum, frá því strax eftir blöndun og þar til 3 sólarhringum síðar.

Út frá gerðum mælingum fengust eftirfarandi niðurstöður:

- Hitastig 10 mín eftir blöndun
- Hámarkshiti í sýninu
- Adiabatisk hitamyndun

3.2 Sprautusteypublöndur

Alls voru gerðar 10 prófblöndur með mismunandi bindiefna- og íblöndunarefnasamsetningum og á þeim framkvæmdar eftirfarandi mælingar:

Mælingar á ferskri steypu fyrir hraðara íblöndun:

- Sigmál
- Loft
- Rúmþyngd

Mælingar á harðnandi steypu, eftir hraðara íblöndun:

- Binditími

Mælingar á harðnaðri steypu

- Þrýstistyrkur eftir 1, 2, og 28 daga.
- Vatnsþéttleiki
- Útþornun og rýrnun

4 HLUTAEFNI

Eftirfarandi efni voru notuð í efju og sprautusteypublöndurnar.

4.1.1 Bindiefni

- Rapid cement from Aalborg Portland,
- Kísilryk from járnblendiverksmiðjunni á Grundartanga

4.1.2 Fylliefni

- Fine Björgunarsandur 0/4 mm
- Grófur Björgunarsandur 0/8 mm

4.1.3 Íblöndunarefni

Flotefni:

- Sika Viscocrete 1135, polycarboxylate ether
- Kemplast KKI20, polycarboxylate ether

Hraðarar (set-accelerators):

- Sika Sigunit 53/L AF, alkalifrír hraðari - aluminat-sambönd
- Kemquick 34, natrium silíkat (glervatn).

Hörðnunarhraðari:

- KCN Hraðari, kalsíum nítrat

Frekari upplýsingar um efniseiginleika er að finna í fylgiskjali *0.3 Steypuefni*.

5 EFJUBLÖNDUR

Alls voru gerðar 17 efjublöndur. Strax eftir blöndun voru þær settar í 0,4 l einangrað ílát og hitastigið síðan mælt reglulega næstu 3 sólarhringa. Á grundvelli hitastigsmælinganna voru fundnar eftirfarandi stærðir:

Adiabatisk varmamyndun:

Q_{∞}	Heildar varmamyndun, , kJ/kg bindiefni
τ_e	Kúrfustuðull, klst.
α	Beygjustuðull

Sýnishi:

- t.10 Hitastig 10 mín eftir blöndun
- t.max Hámarkshiti mældur í sýni

5.1 Yfirlit yfir efjublöndur


Í töflu 5.1 er yfirlit yfir blöndunarhlutföll og helstu niðurstöður.

Tafla 5.1 – Yfirlit yfir efjublöndur og mælingar á hitastigi og varmamyndun


Blanda nr.		1,0	1,1	1,2	1,3	2,1	2,2	2,3	3,1	3,2	3,3	4,1	4,2	5,1	5,2	6,1	6,2	7,1
Sement: kísilyk	[%]	100:00	100:00	100:00	100:00	095:05	095:05	095:05	100:00	100:00	100:00	095:05	095:05	100:00	100:00	100:00	100:00	100:00
Hraðari	Gerð		Sigunit	Sigunit	Sigunit		Sigunit	Sigunit	Kem quick 34	Sigunit	Sigunit	Kem quick 34	Kem quick 34	Kem quick 34				
	[%]		1,5	3	6		3	6	1,5	3	6	3	6	3	6	3	6	6
Blöndunarhlutfall																		
Rapid sement	kg/m³	1326	1321	1317	1307	1260	1241	1232	1321	1316	1306	1240	1231	1312	1303	1311	1301	1296
Kísilyk	kg/m³					65	65	65				65	65					
Vatn	kg/m³	530	518	506	481	530	502	478	515	501	471	497	468	495	471	484	455	442
Viscocrete 1135	kg/m³															13	13	
Kemflot KKI20	kg/m³															20	20	19
Sigunit	kg/m³		20	39	78		39	78								39	78	
KemQuick 34	kg/m³								20	39	78	39	78			39	78	78
KCN	kg/m³																	19
Samtals	kg/m³	1856	1859	1862	1867	1856	1847	1852	1856	1856	1856	1841	1841	1859	1865	1854	1853	1854
Adiabatisk varmamyndun (exponential model)																		
Q_{∞}	kJ/kg	330	315	310	290	310	280	270	340	325	300	255	250	300	305	305	255	265
Π_t [h]			12,0	11,5	11,5	11,5	11,0	10,0	10,0	9,5	8,5	7,0	7,0	5,5	15,0	13,0	9,5	6,5
Π_l			1,20	1,20	1,20	1,10	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,15	1,15	1,60	1,10	1,20	1,20
Hitastig																		
t.10min eftir blöndun	°C	27,1	27,9	30,8	38,8	26,2	30,9	38,1	24,4	24,7	26,9	26,8	29,4	30,4	38,2	24,6	25,8	26,5
t.max	°C	71,6	67,3	63,8	59,1	69,6	63,0	58,5	72,9	73,2	71,5	66,8	69,2	59,3	56,2	69,5	64,9	
Hitamismunur	°C	44,5	39,4	33	20,3	43,4	32,1	20,4	48,5	48,5	44,6	40	39,8	28,9	18	44,9	39,1	38,4

5.2 Adiabatisk varmamyndun


Á eftirfarandi línumritum (mynd 5.1 til 5.7) er sýnd adiabatisk hitamymndun í efjublöndunum, byggð á hitastigsmælingum.





MYND 5.1 – Adiabatisk varmamyndun í blöndu með 0 – 6 % Sigunit 53L/AF hraðara í efju með 100 % sement.




MYND 5.2 – Adiabatisk varmamyndun í blöndu með 0 – 6 % Sigunit 53L/AF í efju með 95 % sement og 5 % kisilryk.




MYND 5.3 – Adiabatisk varmamyndun í blöndu með 0 – 6 % Kemquick 34 hraðara í efju með 100 % sement



MYND 5.5 – Adiabatisk varmamyndun í blöndu með 0 – 6 % Sigunit L53/AF hraðara í efju með 100 % sement og 1 % ViscoCrete 1135



MYND 5.6 – Adiabatisk varmamyndun í blöndu með 0 – 6 % Kemquick 34 hraðara í efju með 100 % sement og 1,5 % Kemplot KKI 20




MYND 5.7 – Adiabatisk varmamýndun í blöndu með 6 % Kemquick 34 hraðara og 3% KCN í efju með 100 % sement og 1,5 % Kemflot KKI20


5.3 Hitastig 10 mín eftir blöndun og hámarkshiti

Hitastig í efjublöndunum hækkar strax eftir hraðara íblöndun og hækkar hitastigið meira eftir því sem meiri hraðari er notaður. Hitastigshækkun, mæld 10 mínútum eftir blöndun, er til marks um virkni hraðarans.


Á mynd 5.8 – 5.12 eru á súluritum sýnt annar svegar hitastig í efjublöndum, 10 mín eftir hraðara íblöndun (a) og hinsvegar mesti hiti í sýnum, sem mældist um 6-12 tíma eftir blöndun.





**MYND 5.8a – Hitastigið 10 mín eftir blöndun
100 % Sement, 0-6 % Sigunit**






MYND 5.8b – Hámarkshiti


**MYND 5.9a – Hitastig 10 mín eftir blöndun**

95 % Sement – 5 % kísilryk, 0-6 % Sigunit


**MYND 5.9b – Hámarkshiti****MYND 5.10a – Hitastig 10 mín eftir blöndun**

100 % Sement, 0-6 % Kemquick 34


**MYND 5.10b – Hámarkshiti****MYND 5.11a – Hitastig 10 mín eftir blöndun**95 % Sement – 5 % kísilryk, 0-6 % Kemquick
34**MYND 5.11b – Hámarkshiti**




MYND 5.12a – Hitastig 10 mín eftir blöndun
100 % Sement, Viscocrete 1135, 0-6 % Sigunit




MYND 5.12b – Hámarkshiti




MYND 5.13a – Hitastig 10 mín eftir blöndun
100 % Sement, Kemplot KKI20, 0-6 %
Kemquick 34



MYND 5.13b – Hámarkshiti



MYND 5.14a – Hitastig 10 mín eftir blöndun
100 % sement, Kemplot KKI20 Kemquick 34,
3% KCN



MYND 5.14b – Hámarkshiti

Í efjublöndum með alkalífrían hraðara, er aukning á hitastigi óveruleg eftir 1,5 % íblöndun, meira áberandi eftir 3 % íblöndun og veruleg eftir 6 % íblöndun. Kísilryks íblöndun og notkun flotefna virðist ekki hafa áhrif á virkni hraðarans.

6 Sprautusteypublöndur

6.1 Yfirlit yfir prófblöndur

Tafla 6.1 – Prófblöndur

Bindiefnamagnið (sement+kísilryk) var í öllum blöndunum frá 450 – 475 kg/m³ og vatns/bindiefna-hlutfall 0,45 -0,50.


Yfirlit prófblöndur

Blanda nr.	Sement : Kisílryk [%]	Hraðara [%]	Gerð	Flotefni
0.1 – 00	100:00		-	-
0.2 – 00	100:00		-	-
1.1 – 00	100:00	2	Sigunit	ViscoCrete 1135
1.2 – 00	100:00	4	Sigunit	ViscoCrete 1135
1.3 – 00	095:05	2	Sigunit	ViscoCrete 1135
1.4 – 00	095:05	4	Sigunit	ViscoCrete 1135
2.1 – 00	100:00	2	KemQuick 34	KKI 20
2.2 – 00	100:00	4	KemQuick 34	KKI 20
2.3 – 00	095:05	2	KemQuick 34	KKI 20
2.4 – 00	095:05	4	KemQuick 34	KKI 20

5910-fylgiskjöl

6.2 Bindtími


Með prúfunaraðferðinni ASTM C 403 “Standard Test Method for Time of Setting of Concrete Mixtures by Penetration Resistance” er mældur svokallaður upphafs og loka bindtími, sem eru sá tími þar til steypa hefur náð ákveðinni stífni. Fyrir venjulega steypu er, allt eftir steypusamsetningu, upphafsbindtíminn á bilinu 3,5 til 5 klst. og lokabindtíminn á bilinu 5 til 8 klst. (sjá mynd 6.1).

**MYND 6.1 – Upphafs og loka binditími**


6.3 Þrýstistyrkur

Á mynd 6.2 er með súluritum sýndur 1, 2 og 28 daga. þrýstistyrkur mældur á 40 mm teningum. Áætlað er að þrýstistyrkur 40 mm tenings sé 10 % hærri en þrýstistyrkur 100 mm tenings.

Með auknu magni hraðara, er tilhneiting til lækkandi þrýstistyrks, bæði í blöndum með alkalífríum og natrium silíkat hraðara.

**MYND 6.2 – 1, 2 og 28 dg. þrýstistyrkur mældur á 40x40x40 mm teningum.**

Á mynd 6.3 er 1 og 2 daga þrýstistyrkur sýndur sem hlutfall (%) af 28 daga þrýstistyrk. Áberandi er að 1 og 2 daga styrkur lækkar með aukinni hraðaraíblöndun. Undantekning hér á er þó fyrir blöndur 2.3-00 og 2.4-00 með natrium silíkat og kísilryksíblöndun.




Mynd 6.3 – 1 og 2 dg. þrýstistyrkur í prósentum af 28 daga. þrýstistyrk

6.4 Rýrnun og útþornun


Rýrnun og útþornun voru mæld á 25 x 25 x 300 mm strendingum, sem voru geymdir við 20 °C í 50 % loftraka.

Útþornun er sýnd á mynd 6.4 og rýrnun á mynd 6.5. Útþornun sýnir tilhneigingu til að minnka í blöndum með hraðaraíblöndun, sem er þó mest áberandi í blöndunum með natríum silíkat (blöndur 2.1-00 – 2.4-00). Í blöndum með alkalífría hraðara (blöndur 1.1-00 til 1.4-00) eru ekkert skýrt samhengi á milli magns hraðara og útþornunar.



Mynd 6.4 – Útþornun mæld á 25x25x300 mm strendingum, sem geymdir eru við 20 °C í 50 % loftraka.

Eins og sést á mynd 6.5 eykst rýrnun almennt lítillega með auknu magni hraðara. Undantekning er þó hér á í blöndum 1.1-00 og 1.2-00 með alkalífría hraðara.



Mynd 6.5 – Rýrnun mæld á 25x25x300 mm strendingum, sem geymdir eru við 20 °c í 50 % loftraka.

6.5 Vatnsþéttleiki

Steyptir teningar úr prófblöndum voru settir undir 500 kPa vatnsþrýsting samkvæmt prófunarstaðli ÍST EN 12390-8 í 3 sólarhringa.

Talið er ásættanlegt að meðaldýpt vatnsinnþrengingar í steypu undir vatnsþrýstingi sé minni en 20 mm og mesta dýpt ekki meiri en 50 mm.

Í blöndum 0.1-00 og 0.2-00 (blöndur án íblöndunarefna) mældist vatnsupptakan u.p.b. tvisvar sinnum meiri heldur en í blöndum með flotefni og hraðara, en þó innan ásættanlegra marka. Þegar á heildina er litið, þá dregur ekki úr vatnsþéttleika með íblöndun hraðara (sjá töflu 6.2).

Tafla 6.2– Vatnsþéttleiki.

Vatnsupptaka eftir 3 sólarhringga undir vatnsþrýstingi á 500 kPa

Blanda nr.	0.1-00	0.2-00	1.1-00	1.2-00	1.3-00	1.4-00	2.1-00	2.2-00	2.3-00	2.4-00
Mesta dýpt	mm	16	15	6	6	6	stein-hreiðar	10	15	20
Meðal dýpt	mm	12	12	5	5	5	stein-hreiðar	6	6,5	7

0 Fylgiskjöl

0.1	EFJUBLÖNDUR	21
0.1.1	Yfirlit yfir blöndur	21
0.1.2	Blöndur	21
0.1.3	Adiabatisk varmamyndun	22
0.2	SPRAUTUSTEYPUBLÖNDUR	39
0.2.1	Yfirlit	39
0.2.2	Samantekt mælinga	40
0.2.3	Forskriftir	41
0.3	STEYPUEFNI	51
0.3.1	Bindiefni	51
0.3.2	Fylliefni	53
0.3.3	Íblöndunarefni	55
0.4	HEIMILDIR	63

0.1 Efjublöndur


0.1.1 Yfirlit yfir blöndur

Blanda nr.	Sement : Kísilryk [%]	Hraðara [%]	Gerð	Flotefni
1,0	100:00	0		
1,1	100:00	1,5	Sigunit	
1,2	100:00	3	Sigunit	
1,3	100:00	6	Sigunit	
2,1	095:05	0		
2,2	095:05	3	Sigunit	
2,3	095:05	6	Sigunit	
3,1	100:00	1,5	Kemquick 34	
3,2	100:00	3	Kemquick 34	
3,3	100:00	6	Kemquick 34	
4,1	095:05	3	Kemquick 34	
4,2	095:05	6	Kemquick 34	
5,1	100:00	3	Sigunit	ViscoCrete 1135
5,2	100:00	6	Sigunit	ViscoCrete 1135
6,1	100:00	3	Kemquick 34	KKI20
6,2	100:00	6	Kemquick 34	KKI20
7,1	100:00	6	Kemquick 34	KKI20 + KCN

0.1.2 Blöndur

Blanda nr.	1,0	1,1	1,2	1,3	2,1	2,2	2,3	3,1	3,2	3,3	4,1	4,2	5,1	5,2	6,1	6,2	7,1
Sement: kísilryk	[%]	100:00	100:00	100:00	100:00	095:05	095:05	095:05	100:00	100:00	095:05	095:05	100:00	100:00	100:00	100:00	100:00
Hraðari	Gerð		Sigunit	Sigunit	Sigunit		Sigunit	Kem quick 34	Sigunit	Sigunit	Kem quick 34	Kem quick 34	Kem quick 34				
	[%]		1,5	3	6		3	6	1,5	3	6	3	6	3	6	3	6
Blöndunarhlutfall																	
Rapid sement	kg/m³	1326	1321	1317	1307	1260	1241	1232	1321	1316	1306	1240	1231	1312	1303	1311	1301
Kísilryk	kg/m³					65	65	65				65	65				
Vatn	kg/m³	530	518	506	481	530	502	478	515	501	471	497	468	495	471	484	455
Viscocrete 1135	kg/m³													13	13		
Kemplot KKI20	kg/m³															20	20
Sigunit	kg/m³		20	39	78		39	78						39	78		
KemQuick 34	kg/m³								20	39	78	39	78		39	78	78
KCN	kg/m³																19
Samtals	kg/m³	1856	1859	1862	1867	1856	1847	1852	1856	1856	1856	1841	1841	1859	1865	1854	1853
Adiabatisk varmamynund (exponential model)																	
Q _e	kJ/kg	330	315	310	290	310	280	270	340	325	300	255	250	300	305	305	255
e [h]			12,0	11,5	11,5	11,5	11,0	10,0	10,0	9,5	8,5	7,0	7,0	5,5	15,0	13,0	9,5
			1,20	1,20	1,20	1,10	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,15	1,60	1,10	1,20	1,20
Hitastig																	
t:10min eftir blöndun	°C	27,1	27,9	30,8	38,8	26,2	30,9	38,1	24,4	24,7	26,9	26,8	29,4	30,4	38,2	24,6	25,8
t.max	°C	71,6	67,3	63,8	59,1	69,6	63,0	58,5	72,9	73,2	71,5	66,8	69,2	59,3	56,2	69,5	64,9
Hita miðunur	°C	44,5	39,4	33	20,3	43,4	32,1	20,4	48,5	48,5	44,6	40	39,8	28,9	18	44,9	39,1
																	38,4

0.1.3 Adiabatisk varmamýndun





ADIABATISK VARMAMYNDUN



Blanda nr.

1.1


Verkkaupi	Vegagerðin	Dagsetning	02.03.09
Tengiliður	-	Verk nr.	7.009.270
Verkefni	Hraðara í sprautusteypu	Tilvísun	5922
		Framkv. af	Klv
Vegna	1,5 % Sigunit	Blanda nr.	1.1
		Steypudagur	02.12.08
		Kaloriemeter	2x05
		Kælitala [h-1]	0,27

Efjasamsetning	Varma- rymd [kJ/kg°C]	Purrefní	Rúm- þyngd [kg/m³]	Pyngd	Sigmál [mm]	Loft [%]	Hitastig [°C]	V/s-tala
Bindiefni								0,40
Aalborg RAPID, CEM I 52,5N	0,84		3.160	1321				
	0,84							
	0,84							
Vatn	4,20		1.000	518				
Íblöndunarefni		Purrefní [%]						
Sika ViscoCrete 1135	4,20	6,1	1.050					
Sigunit L53/AF	4,20	37	1.170	20,00				

Samtals	1,81	1859
----------------	------	------

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg]**Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg/klst.]**

Likanir Exponential:
 $Q = Q_0 \exp(-(t_e / M20)^2)$:
 Linear
 $Q = Q_0 \ln(M/t_0)$





ADIABATISK VARMAMYNDUN


Blanda nr.

1.2

Verkkaupi	Vegagerðin	Dagsetning	02.03.09
Tengiliður	-	Verk nr.	7.009.270
Verkefni	Hraðara í sprautusteypu	Tilvísun	5922
		Framkv. af	Klv
Vegna	3 % Sigunit	Blanda nr.	1.2
		Steypudagur	02.12.08
		Kaloriemeter	2x05
		Kælitala [h-1]	0,27

Efjasamsetning	Varma- rymd [kJ/kg°C]	Purrefní	Rúm- þyngd [kg/m³]	Pyngd	Sigmál [mm]	Loft [%]	Hitastig [°C]	V/s-tala
Bindiefni								0,40
Aalborg RAPID, CEM I 52,5N	0,84		3.160	1317				
	0,84							
	0,84							
Vatn	4,20		1.000	506				
Iblöndunarefni		Purrefní [%]						
Sika ViscoCrete 1135	4,20	6,1	1.050					
Sigunit L53/AF	4,20	37	1.170	39,00				

Samtals	1,82	1862
----------------	------	------



Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg]

Likanir Exponential:

$$Q = Q_0 \exp(-(t_e / M20)^2)$$

 Linear

$$Q = Q_0 \ln(M/t_0)$$

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg/klst.]**Sýnishiti**



ADIABATISK VARMAMYNDUN

Blanda nr.

1.3


Verkkaupi	Vegagerðin	Dagsetning	02.03.09
Tengiliður	-	Verk nr.	7.009.270
Verkefni	Hraðara í sprautusteypu	Tilvísun	5922
		Framkv. af	Klv
Vegna	6 % Sigunit	Blanda nr.	1.3
		Steypudagur	02.12.08
		Kaloriemeter	2x05
		Kælitala [h-1]	0,27

Efjasamsetning	Varma- rymd [kJ/kg°C]	Purrefní	Rúm- þyngd [kg/m³]	Pyngd	Sigmál [mm]	Loft [%]	Hitastig [°C]	V/s-tala
Bindiefni								0,40
Aalborg RAPID, CEM I 52,5N	0,84 0,84 0,84		3.160	1307				
Vatn	4,20		1.000	481				
Iblöndunarefni		Purrefní [%]						
Sika ViscoCrete 1135	4,20	6,1	1.050					
Sigunit L53/AF	4,20	37	1.170	78,00				

Samtals	1,85	1866
----------------	------	------

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg]

Exp.	Q_∞ [kJ/kg sem.]	290
	τ_e [h]	11,5
	α	1,10
Linear	t_0 [h]	4,6
	Q_0 [kJ/kg cement]	107




Likanir Exponential:


$$Q = Q_\infty \exp(-(t_e / M20)^2)$$

 Linear

$$Q = Q_0 \ln(M/t_0)$$

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg/klst.]

Sýnishiti $t_{10} = 38,2$ Hámark, $59,1$





ADIABATISK VARMAMYNDUN




Blanda nr.

2.1

Verkkaupi	Vegagerðin	Dagsetning	03.03.09
Tengiliður	-	Verk nr.	7.009.270
Verkefni	Hraðara í sprautusteypu	Tilvísun	5927
		Framkv. af	Klv
Vegna	95 % sement + 5 % kisílryk	Blanda nr.	2.1
		Steypudagur	21.02.09
		Kaloriemeter	2x05
		Kælitala [h-1]	0,27

Efjasamsetning	Varma- rymd [kJ/kg°C]	Purrefní	Rúm- þyngd [kg/m³]	Pyngd [kg/m³]	Sigmál [mm]	Loft [%]	Hitastig [°C]	V/s-tala
Bindiefni								
Aalborg RAPID, CEM I 52,5N	0,84		3.160	1241				0,40
Kisílryk	0,84		2.300	65				
	0,84							
Vatn	4,20		1.000	530				
Íblöndunarefni		Purrefní [%]						
Sika ViscoCrete 1135	4,20	6,1	1.050					
Sigunit L53/AF	4,20	37	1.170					

Samtals	1,81	1836
----------------	------	------

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg]**Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg/klst.]**

Likanir Exponential:
 $Q = Q_\infty \exp(-(t_e / M20)^2)$:
 Linear
 $Q = Q_0 \ln(M/t_0)$



ADIABATISK VARMAMYNDUN

Blanda nr.

2.2


Verkkaupi	Vegagerðin	Dagsetning	03.03.09
Tengiliður	-	Verk nr.	7.009.270
Verkefni	Hraðara í sprautusteypu	Tilvísun	5927
		Framkv. af	Klv
Vegna	95 % sement - 5 % kisílyk 3 % Sigunit L53/AF	Blanda nr.	2.2
		Steypudagur	21.02.09
		Kaloriemeter	2x05
		Kælitala [h-1]	0,27

Efjasamsetning	Varma- rymd [kJ/°kg°C]	Purrefnj [%]	Rúm- þyngd [kg/m³]	Pyngd [kg/m³]	Sigmál [mm]	Loft [%]	Hitastig [°C]	V/s-tala
Bindiefni								0,40
Aalborg RAPID, CEM I 52,5N	0,84		3.160	1241				
Kisílyk	0,84		2.300	65				
Vatn	4,20		1.000	502				
Íblöndunarefni								
Sika ViscoCrete 1135	4,20	6,1	1.050					
Sigunit L53/AF	4,20	37	1.170	39,0				



Samtals	1,82	1847
----------------	-------------	-------------

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg]

Exp.	Q_∞ [kJ/kg sem.]	280
	τ_e [h]	10,0
	α	1,10
Linear	t_0 [h]	4,0
	Q_0 [kJ/kg cement]	103



Likanir Exponential:
 $Q = Q_\infty \exp(-(t_e / M20)^2)$:
 Linear
 $Q = Q_0 \ln(M/t_0)$

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg/klst.]**Sýnishiti**



ADIABATISK VARMAMYNDUN

Blanda nr.

2.3


Verkkaupi	Vegagerðin	Dagsetning	03.03.09
Tengiliður	-	Verk nr.	7.009.270
Verkefni	Hraðara í sprautusteypu	Tilvísun	5927
		Framkv. af	Klv
Vegna	95 % sement - 5 % kisilyk 6 % Sigunit L53/AF	Blanda nr.	2.3
		Steypudagur	21.02.09
		Kaloriemeter	2x05
		Kælitala [h-1]	0,27

Efjasamsetning	Varma- rymd	Purrefní	Rúm- þyngd	Þyngd	Sigmál	Loft	Hitastig	V/s-tala
	[kJ/kg°C]	[%]	[kg/m³]	[kg/m³]	[mm]	[%]	[%]	[%C]
Bindiefni								0,40
Aalborg RAPID, CEM I 52,5N	0,84		3.160	1241				
Kisilyk	0,84		2.300	65				
Vatn	4,20		1.000	502				
Íblöndunarefní								
Sika ViscoCrete 1135	4,20	6,1	1.050					
Sigunit L53/AF	4,20	37	1.170	39,0				


Samtals	1.82	1847
----------------	------	------

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg]


Exp.	Q_ϕ [kJ/kg sem.]	270
	t_e [h]	10,0
	α	1,10
Linear	t_0 [h]	4,0
	Q_0 [kJ/kg cement]	99



Likanir Exponential:
 $Q = Q_\phi \exp(-t_e / M20)^2$:
 Linear
 $Q = Q_0 \ln(M/t_0)$

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg/klst.]

Sýnishiti $t_{10} = 38,1$ Hámark, $58,5^\circ C$





ADIABATISK VARMAMYNDUN

Blanda nr.

3.1


Verkkaupi	Vegagerðin	Dagsetning	03.03.09
Tengiliður	-	Verk nr.	7.009.270
Verkefni	Hraðara í sprautusteypu	Tilvísun	5927
		Framkv. af	Klv
Vegna	100 % sement 1,5 % KemQuick 34	Blanda nr.	3.1
		Steypudagur	21.02.09
		Kaloriemeter	2x05
		Kælitala [h-1]	0,27

Efjasamsetning	Varma- rymd [kJ/kg°C]	Purrefní [%]	Rúm- þyngd [kg/m³]	Pyngd [kg/m³]	Sigmál [mm]	Loft [%]	Hitastig [°C]	V/s-tala
Bindiefni								
Aalborg RAPID, CEM I 52,5N	0,84		3.160	1321				0,40
Kisilryk	0,84		2.300					
Vatn	4,20		1.000	515				
Íblöndunarefni								
Kemfloat KKI20	4,20	22	1.046					
KemQuick 34	4,20	47	1.200	20,0				
KCN	4,20	45	1.300					
Samtals	1,81			1856				

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg]



Exp.	Q_∞ [kJ/kg sem.]	340
	τ_e [h]	9,5
	α	1,10

Linear	t_0 [h]	3,8
	Q_0 [kJ/kg cement]	125



Likanir Exponential:
 $Q = Q_\infty \exp(-(t_e / M20)^2)$:
 Linear
 $Q = Q_0 \ln(M/t_0)$

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg/klst.]





ADIABATISK VARMAMYNDUN


Blanda nr.

3.2



Verkkaupi	Vegagerðin	Dagsetning	03.03.09
Tengiliður	-	Verk nr.	7.009.270
Verkefni	Hraðara í sprautusteypu	Tilvísun	5927
		Framkv. af	Klv
Vegna	100 % sement 3 % KemQuick 34	Blanda nr.	3.2
		Steypudagur	21.02.09
		Kaloriemeter	2x05
		Kælitala [h-1]	0,27

Efjasamsetning	Varma- rymd [kJ/kg°C]	Purrefní [%]	Rúm- þyngd [kg/m³]	Pyngd [kg/m³]	Sigmál [mm]	Loft [%]	Hitastig [°C]	V/s-tala
Bindiefni								0,40
Aalborg RAPID, CEM I 52,5N	0,84		3.160	1316				
Kisilryk	0,84		2.300					
Vatn	4,20		1.000	501				
Íblöndunarefni								
Kemfloat KKI20	4,20	22	1.046					
KemQuick 34	4,20	47	1.200	39,0				
KCN	4,20	45	1.300					
Samtals	1,82			1856				

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg]



Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg/klst.]

Sýnishiti $t_{10}, ^\circ\text{C}$ 24,7 Hámark, $^\circ\text{C}$ 73,2

Likanir Exponential:
 $Q = Q_\infty \exp(-(t_e / M20)^2)$:
 Linear
 $Q = Q_0 \ln(M/t_0)$




ADIABATISK VARMAMYNDUN

Blanda nr.
3.3

Verkkaupi	Vegagerðin	Dagsetning	03.03.09
Tengiliður	-	Verk nr.	7.009.270
Verkefni	Hraðara í sprautusteypu	Tilvísun	5927
		Framkv. af	Klv
Vegna	100 % sement 6 % KemQuick 34	Blanda nr.	3.3
		Steypudagur	21.02.09
		Kaloriemeter	2x05
		Kælitala [h-1]	0,27

Efjasamsetning	Varma- rymd [kJ/kg°C]	Purrefní [%]	Rúm- þyngd [kg/m³]	Pyngd [kg/m³]	Sigmál [mm]	Loft [%]	Hitastig [°C]	V/s-tala
Bindiefni								
Aalborg RAPID, CEM I 52,5N	0,84		3.160	1306				0,40
Kisilryk	0,84		2.300					
Vatn	4,20		1.000	471				
Íblöndunarefni								
Kemflot KKI20	4,20	22	1.046					
KemQuick 34	4,20	47	1.200	78,0				
KCN	4,20	45	1.300					
Samtals	1,83			1855				



Likanir Exponential:
 $Q = Q_\infty \exp(-(t_e / M20)^2)$:
 Linear
 $Q = Q_0 \ln(M/t_0)$




ADIABATISK VARMAMYNDUN

Blanda nr.
4.1

Verkkaupi	Vegagerðin	Dagsetning	03.03.09
Tengiliður	-	Verk nr.	7.009.270
Verkefni	Hraðara í sprautusteypu	Tilvísun	5927
		Framkv. af	Klv
Vegna	95 % sement + 5 % kisílryk 3 % KemQuick 34	Blanda nr.	4.1
		Steypudagur	21.02.09
		Kaloriemeter	2x05
		Kælitala [h-1]	0,27

Efjasamsetning	Varma- rymd [kJ/kg°C]	Purrefnj [%]	Rúm- þyngd [kg/m³]	Pyngd [kg/m³]	Sigmál [mm]	Loft [%]	Hitastig [°C]	V/s-tala
Bindiefni								
Aalborg RAPID, CEM I 52,5N	0,84		3.160	1240				0,40
Kisílryk	0,84		2.300	65				
Vatn	4,20		1.000	497				
Íblöndunarefni								
Kemfloat KKI20	4,20	22	1.046					
KemQuick 34	4,20	47	1.200	39,0				
KCN	4,20	45	1.300					
Samtals	1,82			1841				





ADIABATISK VARMAMYNDUN


Blanda nr.

4.2


Verkkaupi	Vegagerðin	Dagsetning	03.03.09
Tengiliður	-	Verk nr.	7.009.270
Verkefni	Hraðara í sprautusteypu	Tilvísun	5927
		Framkv. af	Klv
Vegna	95 % sement + 5 % kisílryk 6 % KemQuick 34	Blanda nr.	4.2
		Steypudagur	21.02.09
		Kaloriemeter	2x05
		Kælitala [h-1]	0,27

Efjasamsetning	Varma- rymd [kJ/°kg°C]	Purrefnj [%]	Rúm- þyngd [kg/m³]	Pyngd [kg/m³]	Sigmál [mm]	Loft [%]	Hitastig [°C]	V/s-tala
Bindiefni								
Aalborg RAPID, CEM I 52,5N	0,84		3.160	1231				0,40
Kisílryk	0,84		2.300	65				
0	0		0	0				
Vatn	4,20		1.000	468				
Iblöndunarefni								
Kemflot KKI20	4,20	22	1.046	0,00				
KemQuick 34	4,20	47	1.200	78,0				
KCN	4,20	45	1.300	0,00				
0	0,00	0	0	0,00				
Samtals	1,84			1842				


Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg]



Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg/klst.]



Sýnishiti t.10, °C 29,4 Hámark, °C 69,2



Likanir Exponential:
 $Q = Q_\infty \exp(-(t_e / M20)^2)$:
 Lineær
 $Q = Q_0 \ln(M/t_0)$



ADIABATISK VARMAMYNDUN

Blanda nr.


5.1

Verkkaupi	Vegagerðin	Dagsetning	03.03.09
Tengiliður	-	Verk nr.	7.009.270
Verkefni	Hraðara í sprautusteypu	Tilvísun	5927
		Framkv. af	Klv
Vegna	100 % sement 1 % ViscoCrete 1135 3 % Sigunit L53/AF	Blanda nr.	5.1
		Steypudagur	28.02.09
		Kaloriemeter	2x05
		Kælitala [h-1]	0,27

Efjasamsetning	Varma- rymd	Purrefní	Rúm- þyngd	Pyngd	Sigmál	Loft	Hitastig	V/s-tala
	[kJ/°kg°C]	[%]	[kg/m³]	[kg/m³]	[mm]	[%]	[%]	[%]
Bindiefni								
Aalborg RAPID, CEM I 52,5N	0,84		3.160	1312				
Kisilryk	0,84		2.300					
Vatn	4,20		1.000	495				
Íblöndunarefni								
Sika ViscoCrete 1135	4,20	6,1	1.050	13,00				
Sigunit L53/AF	4,20	37	1.170	39,0				
Samtals	1,83			1859				


Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg]

Exp.	Q_∞ [kJ/kg sem.]	300
	τ_e [h]	15,0
	α	1,60
Linear	t_0 [h]	8,0
	Q_0 [kJ/kg cement]	110




Likanir Exponential:
 $Q = Q_\infty \exp(-(t_e / M20)^2)$:
 Linear
 $Q = Q_0 \ln(M/t_0)$

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg/klst.]



Sýnishiti $t_{10}, ^\circ\text{C}$ 30,4 Hámark, $^\circ\text{C}$ 59,3





ADIABATISK VARMAMYNDUN


Blanda nr.

5.2



Verkkaupi	Vegagerðin	Dagsetning	03.03.09
Tengiliður	-	Verk nr.	7.009.270
Verkefni	Hraðara í sprautusteypu	Tilvísun	5927
		Framkv. af	Klv
Vegna	100 % sement 1 % ViscoCrete 1135 6 % Sigunit L53/AF	Blanda nr.	5.2
		Steypudagur	28.02.09
		Kaloriemeter	2x05
		Kælitala [h-1]	0,27

Efjasamsetning	Varma- rymd [kJ/kg°C]	Purrefní [%]	Rúm- þyngd [kg/m³]	Pyngd [kg/m³]	Sigmál [mm]	Loft [%]	Hitastig [°C]	V/s-tala
Bindiefni								0,40
Aalborg RAPID, CEM I 52,5N	0,84		3.160	1303				
Kisilryk	0,84		2.300					
Vatn	4,20		1.000	471				
Íblöndunarefní								
Sika ViscoCrete 1135	4,20	6,1	1.050	13				
Sigunit L53/AF	4,20	37	1.170	78				

Samtals	1,85	1865
----------------	-------------	-------------

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg]

Likanir Exponential:
 $Q = Q_0 \exp(-(t_e / M20)^2)$:
 Linear
 $Q = Q_0 \ln(M/t_0)$

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg/klst.]



ADIABATISK VARMAMYNDUN

Blanda nr.

6.1


Verkkaupi	Vegagerðin	Dagsetning	03.03.09
Tengiliður	-	Verk nr.	7.009.270
Verkefni	Hraðara í sprautusteypu	Tilvísun	5927
		Framkv. af	Klv
Vegna	100 % sement 1,5 % Kemplot KKI20 3 % Kemquick 34	Blanda nr.	6.1
		Steypudagur	28.02.09
		Kaloriemeter	2x05
		Kælitala [h-1]	0,27

Efjasamsetning	Varma- rymd	Purrefní	Rúm- þyngd	Pyngd	Sigmál	Loft	Hitastig	V/s-tala
	[kJ/kg°C]	[%]	[kg/m³]	[kg/m³]	[mm]	[%]	[%]	[%C]
Bindiefni								0,40
Aalborg RAPID, CEM I 52,5N	0,84		3.160	1311				
Kisilryk	0,84		2.300					
Vatn	4,20		1.000	484				
Íblöndunarefni								
Kemplot KKI20	4,20	22	1.046	20				
KemQuick 34	4,20	47	1.200	39				
KCN	4,20	45	1.300					
Samtals	1,82			1854				

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg]

Exp.	Q_∞ [kJ/kg sem.]	305
	τ_e [h]	9,5
	α	1,20

Linear	t_0 [h]	4,1
	Q_0 [kJ/kg cement]	112





Likanir Exponential:

$$Q = Q_\infty \exp(-(t_e / M20)^2)$$

 Linear

$$Q = Q_0 \ln(M/t_0)$$

Adiabatisk varmamyndun [kJ/kg/klst.]






ADIABATISK VARMAMYNDUN

Blanda nr.

6.2

Verkkaupi	Vegagerðin	Dagsetning	03.03.09
Tengiliður	-	Verk nr.	7.009.270
Verkefni	Hraðara í sprautusteypu	Tilvísun	5927
		Framkv. af	Klv
Vegna	100 % sement 1,5 % Kemplot KKI20 6 % Kemquick 34	Blanda nr.	6.2
		Steypudagur	28.02.09
		Kaloriemeter	2x05
		Kælitala [h-1]	0,27

Efjasamsetning	Varma- rymd [kJ/kg°C]	Purrefní [%]	Rúm- þyngd [kg/m³]	Pyngd [kg/m³]	Sigmál [mm]	Loft [%]	Hitastig [°C]	V/s-tala
Bindiefni								0,40
Aalborg RAPID, CEM I 52,5N	0,84		3.160	1301				
Kisilryk	0,84		2.300					
Vatn	4,20		1.000	455				
Íblöndunarefni								
Kemplot KKI20	4,20	22	1.046	20				
KemQuick 34	4,20	47	1.200	78				
KCN	4,20	45	1.300					
Samtals	1,84			1854				






ADIABATISK VARMAMYNDUN

Blanda nr.

7.1

Verkkaupi	Vegagerðin	Dagsetning	03.03.09
Tengiliður	-	Verk nr.	7.009.270
Verkefni	Hraðara í sprautusteypu	Tilvísun	5927
		Framkv. af	Klv
Vegna	100 % sement 1,5 % Kemplot KKI20 6 % Kemquick 34 1,5 % KCN	Blanda nr.	7.1
		Steypudagur	28.02.09
		Kaloriemeter	2x05
		Kælitala [h-1]	0,27

Efjasamsetning	Varma- rymd [kJ/°kg°C]	Purrefní [%]	Rúm- þyngd [kg/m³]	Pyngd [kg/m³]	Sigmál [mm]	Loft [%]	Hitastig [°C]	V/s-tala
Bindiefni								0,40
Aalborg RAPID, CEM I 52,5N	0,84		3.160	1299				
Kisilryk	0,84		2.300					
Vatn	4,20		1.000	440				
Íblöndunarefni								
Kemplot KKI20	4,20	22	1.046	19				
KemQuick 34	4,20	47	1.200	78				
KCN	4,20	45	1.300	13,10				
Samtals	1,85			1849				



0.2 Sprautusteypublöndur

0.2.1 Yfirlit


Blanda nr.	Steypu- dagur	Tími*)	Sement : Kisílryk [%]	Hraðara		Flotefni
				[%]	Gerð	
0.1 -00	18.02.09	13:45	100:00	-	-	-
0.2 -00	18.02.09	14.50	100:00	-	-	-
1.1 -00	23.02.09	13:27 - 13:37	100:00	2	Sigunit	Viscocrete 3060
1.2 -00	23.02.09	14:07 - 14:20	095:05	4	Sigunit	Viscocrete 3060
1.3 -00	23.02.09	15.15 - 15.29	100:00	2	Sigunit	Viscocrete 3060
1.4 -00	23.02.09	15:48 - 16.00	095:05	4	Sigunit	Viscocrete 3060
2.1 -00	19.02.09	13:57 - 14:10	100:00	2	KemQuick 34	KKI 20
2.2 -00	19.02.09	14:37 - 14:53	100:00	4	KemQuick 34	KKI 20
2.3 -00	19.02.09	15:16 - 15.20	095:05	2	KemQuick 34	KKI 20
2.4 -00	19.02.09	15:50 - 16.03	095:05	4	KemQuick 34	KKI 20

5910-fylgiskjöl

0.2.2 Samantekt mælinga

Blanda nr.		0.1 – 00	0.2 – 00	1.1 – 00	1.2 – 00	1.3 – 00	1.4 – 00	2.1 – 00	2.2 – 00	2.3 – 00	2.4 – 00
Sement : Kísilryk [%]		100:00	095:05	100:00	100:00	095:05	095:05	100:00	100:00	095:05	095:05
Flotefni		-	-	VC 1135	VC 1135	VC 1135	VC 1135	KKI 20	KKI 20	KKI 20	KKI 20
Hraðari [%]	Gerð	-	-	Sigunit 53/L AF	Sigunit 53/L AF	Sigunit 53/L AF	Sigunit 53/L AF	KemQuic k 34	KemQuic k 34	KemQuic k 34	KemQuick 34
Blöndunarhlutfall											
RAPID sement	kg/m³	471	449	478	477	453	442	469	466	447	426
Kísilryk	kg/m³		24			24	23			24	22
Vatn	kg/m³	234	234	215	214	214	208	217	215	217	207
Björgunarsandur 0/4	kg/m³	626	626	635	631	629	609	619	613	619	587
Björgunarsandur 0/8	kg/m³	957	956	970	964	961	931	946	937	945	897
ViscoCrete 1135	kg/m³			4,8	4,8	4,8	4,7				
Sigunit	kg/m³			9,6	19,1	9,5	18,6				
Kemflot KKI20	kg/m³							7,0	7,0	7,1	6,7
KemQuick 34	kg/m³							9,4	18,6	9,4	18,0
Samtals	kg/m³	2288	2289	2312	2310	2295	2236	2267	2257	2268	2164
Mælingar á ferskri blöndu f. hraðaraiblöndun											
Sigmál	mm	80	85	180	200	220	200	180	200	200	210
Loft	%	4,8	4,1	5,2	3,2	3,7	6	4,9	4,8	7,7	9,2
v/(s+k)-hlutfall		0,50	0,50	0,47	0,48	0,47	0,48	0,49	0,50	0,48	0,49
Binditími (eftir hraðara íblöndun)											
Upphafs binditími	klst.	2,97	2,71	1,71	0,55	2,33	0,25	2,61	1,83	2,80	1,91
Loka binditími	klst.	4,66	4,17	4,06	2,87	3,94	1,66	4,44	3,32	4,68	3,81
Mísmunur	klst.	1,69	1,47	2,35	2,32	1,61	1,41	1,83	1,50	1,88	1,91
Prýstípol (40 x 40x 80 mm tenigar)											
1 dag	MPa	22,0	25,1	28,4	21,9	22,3	18,8	28,9	24,8	23,1	26,1
2 daga	MPa	35,1	33,7	40,2	33,4	34,9	31,5	40,3	32,7	33,8	36,4
28 daga	MPa	64,6	68,1	64,6	61,9	62,4	62,4	64,9	58,8	62,7	60,4
Rúmpyngd e. 28 dg.	kg/m³	2347	2308	2428	2451	2392	2392	2328	2308	2266	2269
Vatnsþéttleikipróf skv. EN 12390-8 - 500 kPa vatnsþréystingi í 3 sólarhr. (100 x 100 x 100 mm tenigar)											
Mesta dýpt	mm	16	15	6	6	6	stein-	10	15	20	10
Meðal dýpt	mm	12	12	5	5	5	hreiðar	6	6,5	7	8
Rýrnun (25x25x360 mm strendingar við 20 °C og 60 % loftakra)											
1 dag	o/oo	0,65	0,62	0,92	0,73	0,71	0,73	0,66	0,72	0,69	0,77
7 daga	o/oo	0,84	0,80	1,05	0,91	0,84	0,87	0,80	0,89	0,84	0,94
28 daga	o/oo	0,90	0,85	1,11	0,97	0,90	0,93	0,89	0,99	0,92	1,03
Útbormun (25x25x360 mm strendingar við 20 °C og 60 % loftakra)											
1 dag	%	4,37	4,74	3,67	4,12	4,77	4,03	3,60	3,60	3,95	4,02
7 daga	%	4,52	4,93	3,91	4,45	5,07	4,28	3,90	3,93	4,27	4,31
28 daga	%	4,64	5,04	3,96	4,52	5,13	4,30	4,08	4,17	4,45	4,51

0.2.3 Forskriftir



Prófblanda
Niðurstöður

Forskrift nr.

FURSKILL
0-1-00

Verkefni **Hraðara í spráutusteypa**

Verkkauppi

Vegageröiu Mafra

Nat

Verk.nr
7.009.270

Dagsetning
18.02.09

Framkv. af
Kly

KIV

Hönnunararforsendur		Eftiseigintekar	Aætlað	Raun
Umhverfistflokkur	-/-	Sement [kg/m ³]	485	471
Styrkleikaflokkur	-/-	Vatn [kg/m ³]	208	234
Lágmark sement [kg/m ³]	485	W/s-hlutfall	0.43	0.50
Hámark w/s-hlutfall	0.45	Klörflokkur	485	471
		Bindiefni [kg/m ³]		

Athugasemdir 3-40x40x160 "sementsstrendingar - 1,2 og 28 dg. þrystipol
1-150x150x150 mm teningar - 1 Storknunarími), 2 100x100vatnsbættileika
3-25x25x360 mm alkalistrendingar - rýmnun 1, 7, 14 og 28 sg. (60 % RH)

Blöndunarmarkfall Bindiefni	Flokkur	Jafngild sement	Rúmpyngd [kg/m³]	Prófblanda [w. %]	Blanda [kg]	[m³/m³]	[kg/m³]
RAPID sement	52,5 N	1.00	3150	100,0	3.395	0,149	471
Kísilryrk		1.00	2300				


Vatn					0.743	0.234	234	
Fylliefni	Raki [w.%]	ASS [m³/kg]	Mettivatn [%]	Rúmpyngd [kg/m³]	Blöndunarhlutfall (Rakt) [v. %]	Blanda (SSD) [kg]	[m³/m³]	[kg/m³]
FBS 1 0/8	12.90	4.93	3.90	2700	40	4.911	0.232	626
GBS 2 0/8	12.00	3.97	3.70	2750	60	7.458	0.348	957

Blöndunar efni	Burrefni [w, %]	Rúmpyngd [kg/m³]	Blöndunarhlutfall [w. % b.]	Blanda [kg]	[m³/m²]	[kgm³]
Kemplot KKI30	22,00	1046				
Sigunit	47,00	1430				
KemQuick	47,00	1200				

Trefjari Rúmþyngd Blöndunarhlutfall **Blaða**
[kg/m³] [kg] [m²/m²] [kg/m²]

Saints 16,507 1,911 2288

Mælingar	Áætlað	Raun
Rúmþyngd [kg/m³]	2325	2288
Sigmál [mm]	150	65
Loft [%]	4.0	4.8
Hitastig [°C]	20	21
Þrýstipol (siv.) [MPa]	50.6	
Heildarráki [w.%]	13,00	14,60




Kennisstærðir	Æætlað	Raun
Efja + Loft [v.%]	40,2	43,1
Efni <0,25 mm [kg/m ³]	723	702
WRI	0,900	1,111
ASS [m ² /kg]	4,36	4,36
K.bol.8 [MPa]	33,0	
Blanda [m ³]	0,007	0,007

ComPoser5.03
MANNVIT/KI

Skrá
0.1-00.cpm

Prentað :
25.02.09 - 11:42



Prófblanda

Niðurstöður

Forskrift nr.

0.2-00

Verkefni
Hraðarar í sprautusteypa

Verkkaupi
Vegagerðin
Nafn

Verk nr.
7.009.270

Dagsetning
18.02.09

Framkv. af
Klv

Vegna
Viðmiðunarblanda - 95 % RAPID + 5% Ryk

Hönnunarforsendur

		Efniseiginleikar	Áætlað	Rauð
Umhverfisflokkur	-/-	Sement [kg/m ³]	485	472
Styrkleikaflokkur	-/-	Vatrí [kg/m ³]	208	234
Lágmark sement [kg/m ³]	485	W/s-hlutfall	0.43	0.60
Hámark w/s-hlutfall	0.45	Bindiefni [kg/m ³]	485	472

Athugasemdir

3 - 40x40x160 "sementsstrendingar - 1,2 og 28 dg. þrýstibol/
1 - 150x150x150 mm teningar - 1 Storknunartími, 2 100x100vatnsbættileika
3 - 25x25x360 mm alkalirendingar - rýmun 1, 7, 14 og 28 sg. (60 % RH)

Blöndunarhlutfall

Bindiefni	Flokkur	Jafngild sement	Rúmpyngd [kg/m ³]	Prófblanda [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
RAPID sement	52,5 N	1.00	3150	95.0	3.225	0.142
Kísilhyk		1.00	2300	5.0	0.170	0.010

Vatrí**0.743**

0.234 234

Fylliefni

Raki [w. %]	ASS [m ³ /kg]	Mettivatrí [%]	Rúmpyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall (Rakt) [v. %]	Blöndunarhlutfall (Rakt) [kg]	Blanda (SSD) [m ³ /m ³]	Blanda (SSD) [kg/m ³]
FBS 1 0/8	12.80	4.93	3.90	2700	40	4.888	0.232
GBS 2 0/8	12.00	3.97	3.70	2750	60	7.423	0.348

Íblöndunarefni

	Burrefni [w. %]	Rúmpyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall [v. % b.]	Blöndunarhlutfall [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
Kemflot KK130	22.00	1046				
Sigunit	47.00	1430				
KemQuick	47.00	1200				


Trefjar

Rúmpyngd
[kg/m³] Blöndunarhlutfall
[kg] Blanda
[m³/m³] Blanda
[kg/m³]

Samtals**16.449**


1.008 2289

Mælingar	Áætlað	Rauð
Rúmpyngd [kg/m ³]	2318	2289
Sigmál [mm]	150	80
Loft [%]	4.0	4.1
Hitastig [°C]	20	23
Þrýstibol (siv.) [MPa]	50.6	
Heildarráki [w. %]	13.04	14.81

**Kennisstærðir**

	Áætlað	Rauð
Efja + Loft [v. %]	40.5	42.8
Efni <0.25 mm [kg/m ³]	722	703
WRI	0.900	1.069
ASS [m ³ /kg]	4.38	4.38
K.bol.8 [MPa]	33.0	
Blanda [m ³]	0.007	0.007

ComPose5.03
MANNVIT/KISkrá :
0.2-00.cpmPrentað :
25.02.09 - 11:49

 MANNVIT Íslensk Betong	Verkefni Hraðarar í sprautusteypa	Verk nr. 7.009.270						
Prófblanda Niðurstöður	Verkaupi Vegagerðin	Dagsetning 23.02.09						
Forskrift nr. 1.1 - 00	Vegna 100 % RAPID - 2 % Sigunit - Flöt	Framkv. af Klv						
Hönnunarforsendur	Efniseiginleikar	Áætlað Rauð						
Umhverfisflokkur	Sement [kg/m ³]	485 478						
Styrkleikaflokkur	Vatrí [kg/m ³]	208 224						
Lágmark sement [kg/m ³]	W/S-hlutfall	0.43 0.47						
Hámark W/S-hlutfall	Bindiefni [kg/m ³]	485 478						
Athugasemdir	3 - 40x40x160 "sementsstrendingar - 1,2 og 28 dg. þrýstibol 3 - 150x150x150 mm teningar - 1 Storknunartími, 2 - 10x10x10 vatnsþettileika 3 - 25x25x360 mm alkalištrendingar - rýmun 1, 7, 14 og 28 sg. (60 % RH)							
Blöndunarhlutfall								
Bindiefni	Flokkur	Jafngild sement	Rúmpyngd [kg/m ³]	Prófblanda [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	[kg/m³]		
RAPID sement	52,5 N	1.00	3150	100.0	3.395	0.162	478	
Kísilhyk		1.00	2300					
Vatrí				0.586	0.215	215		
Fylliefni	Raki [w.%]	ASS [m ³ /kg]	Mettivatrí [%]	Rúmpyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall (Rakt) [v. %]	Blanda (SSD) [m ³ /m ³]	[kg/m³]	
FBS 1 0/8	12.80	4.93	3.90	2700	40	4.894	0.235	635
GBS 2 0/8	12.00	3.97	3.70	2750	60	7.432	0.353	970
Íblöndunar efni	Burrefni [w. %]	Rúmpyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall [v. % b.]	Blöndunarhlutfall [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	[kg/m³]		
Sika ViscoCrete 3060 IS	18.50	1050	1.00	0.0340	0.005	4.79		
Sigunit	47.00	1430	2.00	0.0679	0.007	9.57		
KemQuick	47.00	1200						
Trefjar	Rúmpyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	[kg/m³]				
Samtals		16.409	1.018	2312				
Mælingar	Áætlað Rauð	Sáldur [v. %] — Fylliefni, allz						
Rúmpyngd [kg/m ³]	2325	2312						
Sigmál [mm]	150	180						
Loft [%]	4.0	5.2						
Hitastig [°C]	20	24						
Þrýstibol (siv.) [MPa]	50.6							
Heildarraki [w.%]	12.99	13.92						
Kennistærðir	Áætlað Rauð							
Efja + Loft [v. %]	40.4	43.0						
Efni <0.25 mm [kg/m ³]	722	713						
WRI	0.900	0.962						
ASS [m ³ /kg]	4.38	4.38						
K.bol.8 [MPa]	33.0							
Blanda [m ³]	0.007	0.007						
ComPose5.03	Skrá : 1.1-00.cpm	Prentað : 25.02.09 - 11:46						



Prófblanda

Niðurstöður

Forskrift nr.

1.3 - 00

Verkefni
Hraðara í sprautusteypa

Verkkaupi
Vegagerðin

Nafn

Verk nr.
7.009.270

Dagsetning
23.02.09

Framkv. af
Klv

Vegna
95 % RAPID - 5 % ryk - 2 % Sigunit - Flot

Hönnunarforsendur

		Efniseiginleikar	Áætlað	Rauð
		Sement [kg/m ³]	485	477
		Vatr [kg/m ³]	208	223
Lágmark sement [kg/m ³]	485	Loft [%]	4.0	0.43
Hámark v/s-hlutfall	0.45	Klörflokkur	--	485
		Bindiefni [kg/m ³]	477	

Athugasemdir

3 - 40x40x160 "sementsstrendingar - 1,2 og 28 dg. þrýstípol
3 - 150x150x150 mm teningar - 1 Storknunartími, 2 - 10x10x10 vatnsþéttileika
3 - 25x25x360 mm alkalištrendingar - rýmun 1, 7, 14 og 28 sg. (60 % RH)

Blöndunarhlutfall

Bindiefni	Flokkur	Jafngild sement	Rúmpyngd [kg/m ³]	Prófblanda [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
RAPID sement	52,5 N	1.00	3150	95.0	3.225	0.144
Kisilhyk		1.00	2300	5.0	0.170	0.010

Vatn**0.586**

0.214 214

Fylliefni

Raki [w. %]	ASS [m ³ /kg]	Mettivatn [%]	Rúmpyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall (Rakt) [v. %]	Blöndunarhlutfall (Rakt) [kg]	Blanda (SSD) [m ³ /m ³]	Blanda (SSD) [kg/m ³]
FBS 1 0/8	12.80	4.93	3.90	2700	40	4.871	0.233
GBS 2 0/8	12.00	3.97	3.70	2750	60	7.397	0.350

Íblöndunarefni

	Burrefni [w. %]	Rúmpyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall [v. % b.]	Blöndunarhlutfall [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
Bika ViscoCrete 3060 IS	18.50	1050	1.00	0.0340	0.005	4.77
Sigunit	47.00	1430	2.00	0.0679	0.007	9.53
KemQuick	47.00	1200				

Trefjar


Rúmpyngd
[kg/m³] Blöndunarhlutfall
[kg] Blanda
[m³/m³] Blanda
[kg/m³]

Samtals**16.351**

0.999 2295

Mælingar

	Áætlað	Rauð
Rúmpyngd [kg/m ³]	2317	2295
Sigmál [mm]	150	240
Loft [%]	4.0	3.7
Hitastig [°C]	20	23
Þrýstípol (siv.) [MPa]	50.6	
Heildarráki [w. %]	13.03	13.93


**Kennisstærðir**

	Áætlað	Rauð
Efja + Loft [v. %]	40.7	41.6
Efni <0.25 mm [kg/m ³]	721	709
WRI	0.900	0.917
ASS [m ³ /kg]	4.36	4.36
K.bol.8 [MPa]	33.0	
Blanda [m ³]	0.007	0.007

ComPose5.03

Skrá : 1.3-00.cpm

Prentað :
25.02.09 - 14:20



Prófblanda

Niðurstöður

Forskrift nr.

1.4 - 00

Verkefni
Hraðarar í sprautusteypa
Verkkaupi
Vegagerðin

Nafn

Verk nr.
7.009.270Dagsetning
23.02.09Vegna
95 % RAPID - 5 % ryk- 4 % KemQuick - FlotFramkv. af
Klv**Hönnunarforsendur**

		Efniseiginleikar	Áætlað	Rauð
Umhverfisflokkur	-/-	Sement [kg/m ³]	485	465
Styrkleikaflokkur	-/-	Vatrí [kg/m ³]	208	221
Lágmark sement [kg/m ³]	485	Loft [%]	4.0	0.43
Hámark v/s-hlutfall	0.45	Klörflokkur	--	Bindiefni [kg/m ³]

Athugasemdir

3 - 40x40x160 "sementsstrendingar - 1,2 og 28 dg. þrýstibol
3 - 150x150x150 mm teningar - 1 Storknunartími, 2 - 10x10x10 vatnsbéttileika
3 - 25x25x360 mm alkalištrendingar - rýmun 1, 7, 14 og 28 sg. (60 % RH)

Blöndunarhlutfall

Bindiefnir	Flokkur	Jafngild sement	Rúmpyngd [kg/m ³]	Prófblanda [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
RAPID sement	52,5 N	1.00	3150	95.0	3.225	0.140
Kísilhyk		1.00	2300	5.0	0.170	0.010

Vatrí**0.587**

0.208

208

Fylliefni

	Raki [w. %]	ASS [m ³ /kg]	Mettivatrí [%]	Rúmpyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall (Rakt) [v. %]	Blanda (SSD) [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
FBS 1 0/8	12.80	4.93	3.90	2700	40	4.835	0.226
GBS 2 0/8	12.00	3.97	3.70	2750	60	7.342	0.339

Íblöndunarefni


	Burrefni [w. %]	Rúmpyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall [v. % b.]	Blöndunarhlutfall [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
Sika Viscocrete 3060 IS	18.50	1050	1.00	0.0340	0.004	4.66
Sigunit	47.00	1430	4.00	0.1358	0.013	18.60
KemQuick	47.00	1200				

TrefjarRúmpyngd
[kg/m³]Blöndunarhlutfall
[kg]Blanda
[m³/m³]Blanda
[kg/m³]**Samtals****16.329**

1.000

2236


Mælingar	Áætlað	Rauð
Rúmpyngd [kg/m ³]	2310	2236
Sigmál [mm]	150	220
Loft [%]	4.0	6.0
Hitastig [°C]	20	23
Þrýstibol (siv.) [MPa]	50.6	
Heildarráki [w. %]	13.05	14.18



Kennisstærðir	Áætlað	Rauð
Efja + Loft [v. %]	41.1	43.5
Efni <0.25 mm [kg/m ³]	720	690
WRI	0.900	0.953
ASS [m ³ /kg]	4.36	4.36
K.bol.8 [MPa]	33.0	
Blanda [m ³]	0.007	0.007

ComPose5.03
MANNVIT/KI
Skrá : 1.400.cpm

Prentað :
25.02.09 - 11:46



Prófblanda

Niðurstöður

Forskrift nr.

2.1 - 00

Verkefni
Hraðarar í sprautusteypa

Verkkaupi
Vegagerðin

Nafn

Verk nr.
7.009.270

Dagsetning
19.02.09

Framkv. af
Klv

Vegna
100 % RAPID - 2 % KemQuick - Flöt

Hönnunarforsendur

		Efniseiginleikar	Áætlað	Rauð
Umhverfisflokkur	-/-	Sement [kg/m ³]	485	469
Styrkleikaflokkur	-/-	Vatrí [kg/m ³]	208	228
Lágmark sement [kg/m ³]	485	Loft [%]	4.0	0.43
Hámark v/s-hlutfall	0.45	Klörflokkur	--	Bindiefni [kg/m ³]

Athugasemdir

3 - 40x40x160 "sementsstrendingar - 1,2 og 28 dg. þrýstipol
3 - 150x150x150 mm teningar - 1 Storknunartími, 2 - 10x10x10 vatnsbéttileika
3 - 25x25x360 mm alkalištrendingar - rýmun 1, 7, 14 og 28 sg. (60 % RH)

Blöndunarhlutfall

Bindiefni	Flokkur	Jafngild sement	Rúmpyngd [kg/m ³]	Prófblanda [w. %]	Blanda [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
RAPID sement	52,5 N	1.00	3150	100,0	3.395	0.149	469
Kísilhyk		1.00	2300				

Vatrí**0.636**

0.217

217

Fylliefni	Raki [w.%]	ASS [m ³ /kg]	Mettivatrí [%]	Rúmpyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall (Rakt) [v. %]	Blanda (SSD) [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
FBS 1 0/8	12.80	4.93	3.90	2700	40	4.877	0.229	619
GBS 2 0/8	12.00	3.97	3.70	2750	60	7.406	0.344	946


Íblöndunarefni

	Burrefni [w. %]	Rúmpyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall [v. % b.]	Blöndunarhlutfall [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
Kemflot KK130	22.00	1046	1.50	0.0509	0.007	7.03
Sigunit	47.00	1430				
KemQuick	47.00	1200	2.00	0.0679	0.008	9.37

TrefjarRúmpyngd
[kg/m³]Blöndunarhlutfall
[kg]Blanda
[m³/m³]Blanda
[kg/m³]**Samtals****16.433**

1.003

2268


**ComPose5.03**

MANNVIT/KI

Skrá :

2.1-00.cpm

Prentað :
25.02.09 - 11:47


Prófblanda
Niðurstöður

Forskrift nr.

2.2 - 00
Verkefni
Hraðara í sprautusteypa
Verkkaupi
Vegagerðin
Nafn

Verk nr
7.009.270

Dagsetning
19.02.09

Framkv. af

Klv

Vegna
100 % RAPID - 4 % KemQuick - Flot**Hönnunarforsendur**

		Efniseigingleikar	Áætlað	Rauð
Umhverfisflokkur	-/-	Sement [kg/m ³]	485	466
Styrkleikaflokkur	Sigmálsfl.	Vatn [kg/m ³]	208	231
Lágmark sement [kg/m ³]	485	Loft [%]	4.0	0.43
Hámark v/s-hlutfall	0.45	Klór flokkur	—	485
		Bindiefni [kg/m ³]	485	466

Athugasemdir

3 - 40x40x160 "sementsstrendingar - 1,2 og 28 dg. brýstípol
3 - 150x150x150 mm teningar - 1 Storknunartími, 2 - 10x10x10 vatnsþéttileika
3 - 25x25x360 mm alkalistrendingar - rýrnun 1, 7, 14 og 28 sg. (60 % RH)

Blöndunarhlutfall

Bindieftni	Flokkur	Jafngild sement	Rúmþyngd [kg/m ³]	Prófblanda [w. %]	Blanda [kg]	Blöndunarhlutfall [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
RAPID sement	52,5 N	1.00	3150	100,0	3.395	0.148	466
Kísilhyrk		1.00	2300				

Vatn

Fylliefni	Raki [w.%]	ASS [m ³ /kg]	Mettivatr [%]	Rúmþyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall (Rakt) [v. %]	Blöndunarhlutfall (Rakt) [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda (SSD) [kg/m ³]
FBS 1 0/8	12.90	4.93	3.90	2700	40	4.853	0.227	613
GBS 2 0/8	12.00	3.97	3.70	2750	60	7.370	0.341	937

Blöndunareftni


	Burrefnir [w. %]	Rúmþyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall [w. % b.]	Blöndunarhlutfall [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
Kemflot KKI30	22.00	1046	1.50	0.0509	0.007	6.99
Sigunit	47.00	1430				
KemQuick	47.00	1200	4.00	0.1358	0.016	18.64

Trefjar

	Rúmþyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]

Samtals**16.441 1.001 2257**

Mælingar	Áætlað	Rauð
Rúmþyngd [kg/m ³]	2317	2257
Sigmál [mm]	150	200
Loft [%]	4,0	4,8
Hitastig [°C]	20	23
Brýstípol (sílv.) [MPa]	50,6	
Heildarraki [w. %]	13,02	14,58


**Kennisstærðir**

	Áætlað	Rauð
Efja + Loft [v. %]	40,9	43,4
Efni <0.25 mm [kg/m ³]	720	692
WRI	0.900	0.980
ASS [m ³ /kg]	4.38	4.38
Kþol.8 [MPa]	33,0	
Blanda [m ³]	0.007	0.007

ComPose5.03

MANNVIT/KI

Skrá :
2.2-00.cpmPrentað :
25.02.09 - 14:31



Prófblanda

Niðurstöður

Forskrift nr.

2.3 - 00

Verkefni
Hraðara í sprautusteypa

Verkkaupi
Vegagerðin

Nafn

Verk nr.
7.009.270

Dagsetning
19.02.09

Framkv. af
Klv

Vegna
95 % RAPID - 5 % ryk - 2 % KemQuick - Flot

Hönnunarforsendur

		Efniseiginleikar	Áætlað	Rauð
Umhverfisflokkur	-/-	Sement [kg/m ³]	485	470
Styrkleikaflokkur	-/-	Vatrí [kg/m ³]	208	228
Lágmark sement [kg/m ³]	485	Loft [%]	4.0	0.43
Hámark v/s-hlutfall	0.45	Klörflokkur	--	Bindiefni [kg/m ³]

Athugasemdir

3 - 40x40x160 "sementsstrendingar - 1,2 og 28 dg. þrýstibol
3 - 150x150x150 mm teningar - 1 Storknunartími, 2 - 10x10x10 vatnsþéttileika
3 - 25x25x360 mm alkalištrendingar - rýmun 1, 7, 14 og 28 sg. (60 % RH)

Blöndunarhlutfall

Bindiefla	Flokkur	Jafngild sement	Rúmpyngd [kg/m ³]	Prófblanda [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
RAPID sement	52,5 N	1.00	3150	95.0	3.225	0.142
Kísilhyk		1.00	2300	5.0	0.170	0.010

Vatrí**0.636****0.217****217****Fylliefni**

Raki [w. %]	ASS [m ³ /kg]	Mettivatrí [%]	Rúmpyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall (Rakt) [v. %]	Blanda (SSD) [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
FBS 1 0/8	12.80	4.93	3.90	2700	40	4.854	0.229
GBS 2 0/8	12.00	3.97	3.70	2750	60	7.371	0.344

Íblöndunarefni


Burrefni [w. %]	Rúmpyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall [v. % b.]	Blanda [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
Kemflot KK130	22.00	1046	1.50	0.0509	0.007
Sigunit	47.00	1430			
KemQuick	47.00	1200	2.00	0.0679	0.008

Trefjar

Rúmpyngd
[kg/m³] Blöndunarhlutfall
[kg] Blanda
[m³/m³] Blanda
[kg/m³]

Samtals**16.375****1.034****2268**


Mælingar	Áætlað	Rauð
Rúmpyngd [kg/m ³]	2312	2268
Sigmál [mm]	150	200
Loft [%]	4.0	7.7
Hitastig [°C]	20	22
Þrýstibol (siv.) [MPa]	50.6	
Heildarráki [w. %]	13.05	14.38



Kennisstærðir	Áætlað	Rauð
Efja + Loft [v. %]	40.9	46.1
Efni <0.25 mm [kg/m ³]	721	699
WRI	0.900	1.013
ASS [m ³ /kg]	4.38	4.36
K.bol.8 [MPa]	33.0	
Blanda [m ³]	0.007	0.007

ComPose5.03
MANNVIT/KI Skrá : 2.3-00.cpm

Prentað :
25.02.09 - 11:49



Prófblanda

Niðurstöður

Forskrift nr.

2.4 - 00

Verkefni
Hraðarar í sprautusteypa

Verkkaupi
Vegagerðin

Nafn

Verk nr.
7.009.270

Dagsetning
19.02.09

Framkv. af
Klv

Vegna
95 % RAPID - 5 % ryk- 4 % KemQuick - Flot

Hönumarforsendur

			Efniseiginleikar	Áætlað	Rauð
			Sement [kg/m ³]		
Umhverfisflokkur	-/-	Sigmálsfl.	--	485	449
Styrkleikaflokkur	-/-	Loft [%]	4.0	208	222
Lágmark sement [kg/m ³]	485	Klórflokkur	--	0.43	0.49
Hámark v/s-hlutfall	0.45			485	449

Athugasemdir

3 - 40x40x160 "sementsstrendingar - 1,2 og 28 dg. þrýstibol
3 - 150x150x150 mm teningar - 1 Storknunartími, 2 - 10x10x10 vatnsbéttileika
3 - 25x25x360 mm alkalištrendingar - rýmun 1, 7, 14 og 28 sg. (60 % RH)

Blöndunarhlutfall

Bindiefni	Flokkur	Jafngild sement	Rúmpyngd [kg/m ³]	Prófblanda [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
RAPID sement	52,5 N	1.00	3150	95.0	3.225	0.135
Kísilhyk		1.00	2300	5.0	0.170	0.010

Vatn**0.636****0.207****207**


Fylliefni	Raki [w.-%]	ASS [m ³ /kg]	Mettivatn [%]	Rúmpyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall (Rakt) [v.-%]	Blöndunarhlutfall (Rakt) [kg]	Blanda (SSD) [m ³ /m ³]	Blanda (SSD) [kg/m ³]
FBS 1 0/8	12.80	4.93	3.90	2700	40	4.830	0.218	587
GBS 2 0/8	12.00	3.97	3.70	2750	60	7.334	0.326	897

Íblöndunarefni

	Burrefni [w.-%]	Rúmpyngd [kg/m ³]	Blöndunarhlutfall [v.-% b.]	Blöndunarhlutfall [kg]	Blanda [m ³ /m ³]	Blanda [kg/m ³]
Kemflot KK130	22.00	1046	1.50	0.0509	0.006	6.73
Sigunit	47.00	1430				
KemQuick	47.00	1200	4.00	0.1358	0.015	17.95

Trefjar

Rúmpyngd
[kg/m³] Blöndunarhlutfall
[kg] Blanda
[m³/m³] Blanda
[kg/m³]

Samtals**16.382****1.009****2165****ComPose5.03**

MANNVIT/KI

Skrá :

2.400.cpm

Prentað :
25.02.09 - 14:34

0.3 Steypuefni

0.3.1 Bindiefni

0.3.1.1 Cement

Typiske egenskabsværdier - oktober 2008		
RAPID® cement / RAPID® AALBORG CEMENT®		
1. halvår 2008		
RAPID® cement er certificeret hos BVC med certifikat nr. 1035-CPD-700541 og cementbetegnelsen CEM I 52,5 N (MS/LA/≤2). CE-mærket er angivet på den tilhørende deklaration.		
Fysiske egenskaber		
Trykstyrke (EN 196-1)		
1 døgn	MPa	21
2 døgn	MPa	34
7 døgn	MPa	52
28 døgn	MPa	66
Begyndende afbinding	min	152
Eksansion	mm	1
Finhed	m ² /kg	418
Refleksjon, (DIN 5033)	%	29
Absolut densitet	kg/m ³	3160
Bulkdensitet	kg/m ³	1100
Varmeudvikling Q _a	kJ/kg	348
Alfa		1,07
Tau	timer	12,2
Bogue-sammensætning for klinker		
C ₃ S	%	55
C ₂ S	%	19
C ₃ A	%	7
C ₄ AF	%	12
Sekundære komponenter og tilsætninger		
SO ₃	%	3,2
MgO	%	0,9
Ækv. Na ₂ O	%	0,6
Cl ⁻	%	0,03
Glødetab	%	2,4
Uopløselig rest	%	0,6
Vandopløseligt Cr ⁶⁺	mg/kg	≤ 2



0.3.1.2 Kísilryk

Elkem Microsilica®

CONCRETE

Grade 920 for construction

C2-01
Product**General**

Elkem Microsilica® Grade 920 is dry silica fume available in two main forms:

- Undensified - 920 U, with a typical bulk density of 200 - 350 kg/m³
- Densified - 920 D, with a typical bulk density of 500 - 700 kg/m³

Packaging

The products are supplied in a range of packaging:

- 25 kg paper bags
- Big bags in a variety of designs and sizes depending on product and production plant.
- Bulk in road tanker

Special packaging can be supplied on request.

Quality Control

Elkem Materials is certified according to ISO 9001.

The chemical composition and physical properties are regularly tested in accordance with international standards.

Conformance to Standards

Elkem Microsilica® Grade 920 conforms to the mandatory requirements of the relevant standards from :

- American Society for Testing and Materials
- European Committee for Standardisation

Mandatory chemical and physical requirements	ASTM C1240 - 03		EN 13263 : 2005	
	Spec.	Frequency	Spec.	Frequency
SiO ₂ (%)	> 85,0	400 MT	> 85	weekly
SO ₃ (%)			< 2,0	weekly
Cl (%)			< 0,3	weekly
Free CaO (%)			< 1,0	weekly
Free Si (%)			< 0,4	monthly
Alkalies (as equivalent Na ₂ O, %)	Report	400 MT		
Moisture (%)	< 3,0	400 MT		
Loss on Ignition, LOI (%)	< 6,0	400 MT	< 4,0	weekly
Specific surface (BET - m ² /gram)	> 15	3200 MT/3 months	> 15 & <35	monthly
Bulk density (kg/m ³)	Report	400 MT		
Pozz. Activity Index (%) - 7 days accelerated curing	> 105	3200 MT/3 months		
Pozz. Activity Index (%) - 28 days normal curing			> 100	monthly
Retained on 45 micron sieve (%)	< 10	400 MT		
Variation from avg. retained on 45 micron (%-points)	< 5	avg. of last 10 tests		
Density (kg/m ³)	Report	400 MT		

The information given on this datasheet is accurate to the best knowledge of Elkem Materials. The information is offered without guarantee, and Elkem Materials accepts no liability for any direct or indirect damage from its use. The information is subject to change without notice. For latest update or further information or assistance, please contact your local representative, the Internet address or the e-mail address given on this datasheet.

CONCRETE

PRODUCT

NOVEMBER 2005

C2-01

Elkem Microsilica® is a registered trademark and belongs to Elkem ASA Materials

Contact/representative:



Internet: www.concrete.elkem.com
e-mail: microsilica.materials@elkem.no

Gerð: Undensified – 920 U

0.3.2 Fylliefni

0.3.2.1 Björgun fínsandur



Fylliefni

Forskrift nr.

Verkefni
Hraðara í sprautusteypa

Verk nr.
7.009.270

Verkkaupi
Vegagerðin

Dagsetning
19.02.09
Framkv. af
Klv

Nafn


Vegna

FBS 1 0/8

ID	Dags.	Nafn	Klór [w.%]	Mettivatn [w.%]	Rúmpyngd [kg/m³]	Raki [w.%]	ASS [m³/kg]	FM
BMV	17.02.09	FBS 1 0/8	0.030	3.90	2700	12.90	4.93	2.52

Möskvarstærð/Sáldur

[mm]	0.0625	0.125	0.25	0.50	1	2	4	5.6	8	11.2	16	22.4	31.5	44	63
[w.%]	1	4	23	44	61	76	91	97	100	100	100	100	100	100	100



Sprøjtebeton til bergsikring NBP 7
None


ComPose5.03
MANNVIT/KI

Aggregate file name:
Mix file name:

2.4.00.cpm

Printed:
26.02.09 - 14:40

0.3.2.2 Björgun steypusandur


Fylliefni

Forskrift nr.

Verkefni
Hraðara í sprautusteypa
 Verkkaupi
Vegagerðin
 Nafn
 #
 Vegna

Verk nr.
7.009.270

Dagsetning
19.02.09

Framky. af
Klv


GBS 2 0/8

ID	Dags.	Nafn	Klöf [w.%]	Mettivatn [w.%]	Rúmbýngd [kg/m³]	Raki [w.%]	ASS [m²/kg]	FM
	18.02.09	GBS 2 0/8	0.030	3.70	2750	12.00	3.97	3.02

Möskvarstærð/Sáldur

[mm]	0.0625	0.125	0.25	0.50	1	2	4	5.6	8	11.2	16	22.4	31,5	44	63
[w.%]	1	9	26	50	71	90	97	97	100	100	100	100	100	100	100

Sprøjtebeton til bergsikring. NBP 7
 None



0.3.3 Íblöndunarefni

0.3.3.1 Hraðari – Sigunit – L53/AF

<p>Construction</p> 	<p>Produktdatablad Version: 03.06 Sigunit® -L53/AF S</p> <p>Sigunit® -L53/AF S Væskeformig accelerator til sprøjtebeton</p> <hr/> <p>Anvendelsesområde Sigunit-L53/AF S er en afbindings accelerator til vådsprøjtebeton for følgende anvendelsesområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Midlertidig sikring af udgravnninger ved tunnelbyggeri • Stabilisering af klippe og undergrund med anlæg eller fald • Højkvalitetssprøjtebeton til permanente betonkonstruktioner <hr/> <p>Produktbeskrivelse Sigunit-L53/AF S er en væskeformig, alkalifri sprøjtebetons accelerator specielt velegnet til vådmetoden. Effekten af Sigunit-L53/AF S er afhængig af ren række parametre, som hver isæt kan have afgørende betydning for udførelsen af sprøjtebeton arbejdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cementindhold, samt cementtype og cementens alder • Sprøjtebetonens temperatur • Sprøjtebetonens vand/cementtal • Undergrundens temperatur • Undergrundens beskaffenhed • Opsprøjtet lagtykkelse • Sigunit-L53/AF S temperaturen, bør være mellem +20°C og +30°C <hr/> <p>Egenskaber Anvendelse af Sigunit-L53/AF S sprøjtebetons accellatoren giver følgende helt specielle fordele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alkalifri • Marginal styrke tab af den oprørjede beton ved korrekt anvendelse • Ingen forurening af undergrund eller grundvand fra udvaskning af alkali • Mærkbart reduktion af tilbageslaget • Forbedret vedhæftning af den oprørjede beton til underlaget gør "overhead" anvendelse enkel • Mærkbart støvudskytning • Kloridfri, angriber ikke armeringsstål <hr/> <p>Produktdata</p> <hr/> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tekniske data</th><th style="text-align: left;">Aktiv komponent</th><th style="text-align: left;">Specielle organiske komponenter</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Udseende</td><td colspan="2">Gullig væske</td></tr> <tr> <td>Densitet, kg/l</td><td colspan="2">$1,43 \pm 0,03$</td></tr> <tr> <td>Tørstofindhold, vægt-%</td><td colspan="2">$47,0 \pm 2,4$</td></tr> <tr> <td>pH</td><td colspan="2">$3,0 \pm 1,0$</td></tr> <tr> <td>Ækvivalent alkaliindhold (Na_2O), vægt-%</td><td colspan="2">< 0,5</td></tr> <tr> <td>Vandopløseligt kloridindhold (Cl^-), vægt-%</td><td colspan="2">< 0,1</td></tr> <tr> <td>Normal dosering, vægt-% af cement</td><td colspan="2">3 - 6</td></tr> </tbody> </table>	Tekniske data	Aktiv komponent	Specielle organiske komponenter	Udseende	Gullig væske		Densitet, kg/l	$1,43 \pm 0,03$		Tørstofindhold, vægt-%	$47,0 \pm 2,4$		pH	$3,0 \pm 1,0$		Ækvivalent alkaliindhold (Na_2O), vægt-%	< 0,5		Vandopløseligt kloridindhold (Cl^-), vægt-%	< 0,1		Normal dosering, vægt-% af cement	3 - 6	
Tekniske data	Aktiv komponent	Specielle organiske komponenter																							
Udseende	Gullig væske																								
Densitet, kg/l	$1,43 \pm 0,03$																								
Tørstofindhold, vægt-%	$47,0 \pm 2,4$																								
pH	$3,0 \pm 1,0$																								
Ækvivalent alkaliindhold (Na_2O), vægt-%	< 0,5																								
Vandopløseligt kloridindhold (Cl^-), vægt-%	< 0,1																								
Normal dosering, vægt-% af cement	3 - 6																								

Construction

Anvendelse	
Betonsammensætning	Den friske sprøjtebeton sammensættes som pumpebeton med maksimal kornstørrelse på 8 eller 16 mm. Den friske betons konsistens tilpasses sprøjteudstyret. Et sætmål på 180-250 mm anbefales med vand/cement forhold < 0,50. Anvendelse af et egnet superplastificerende betontilsætningsmiddel er absolut nødvendigt.
Dosering	Den nødvendige dosering for opnåelse af den ønskede effekt skal bestemmes ved en prøvning. Ved lagtykkelsen op til 15 cm i en sprøjteoperation ligger doseringen af Sigunit-L53/AF S typisk på 3-6 vægt-% af cementen. Sigunit-L53/AF S doseres med en doseringspumpe som f.eks. Aliva AL-403. En optimal forstørning af Sigunit-L53/AF S for indblanding i sprøjtebetonen skal sikres. Sprøjtebetoren fremstilles sædvanligvis ved anvendelse af et eller flere af Sika betontilsætningsstoffer: <ul style="list-style-type: none"> • Produkter fra SikaTard-gruppen • SikaPump • SikaStabilizer-100 • SikaFume-HR/-TU/SikaCrete-L/SikaCrete-PP1 TU • Sika ViscoCrete-3060 IS • Sika ViscoCrete 5-600 • Sika ViscoCrete SC-305
Anvendelsestemperatur	Den friske sprøjtebetons temperatur skal være mindst +15°C og Sigunit-L53/AF S skal have en temperatur på +20°C-+30°C. Lavere temperaturforhold kræver højere dosering.
Vigtigt	<ul style="list-style-type: none"> • Ved anvendelse af sulfatbestandlige cement typer, kan styrkeudviklingen være langsommere • Sigunit-L53/AF S må ikke kombineres med Sigunit-L20/-L62 • Accelerator slangen skal være rengjort før anvendelse af Sigunit-L53/AF S • Doseringsudstyr: Alle metaldele i pumpen, der kommer i direkte kontakt med Sigunit-L53/AF S, skal være fremstillet af rustfrit stål • I alle tilfælde er det nødvendigt at kontakte Sika's tekniske afdeling
Opbevaring og holdbarhed	Holdbarheden ved frostfri opbevaring mellem +5°C og +30°C og beskyttet mod direkte sollys er 6 måneder fra produktionsdato. Ved levering af folgesedlen forsynet med et batch nummer. De fire første cifre angiver produktionsår og -måned. Åbnede og i brugtagne emballager skal anvendes hurtigst muligt.
Sikkerhed	Dette produkt er ikke omfattet af reglerne for farlige stoffer, men leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på frivillig basis og kan rekvisiteres.

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vores egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og de teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garantি af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S end over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde fastslå, at vores produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlængede. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S
Praestemosevej 2-4
DK-3460 Frederiksberg
Denmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk

0.3.3.2 Flotefni - Sika ViscoCrete 1135

Batch: 123986

Teknisk datablad
 Version: 23.06.05 - 1. udg.
 Sika ViscoCrete® -1135

Sika ViscoCrete® -1135

Superplastificerende til sætningsstof til fremstilling af beton og mørtel, samt vibreringsfri beton og mørtel

Anvendelsesområder	Sika ViscoCrete-1135 anvendes generelt ved produktion af cementbundne materialer.	
Produktbeskrivelse	Sika ViscoCrete-1135 er et tredjegenerations-, superplastificerende til sætningsstof til fremstilling af beton og mørtel, samt vibreringsfri beton og mørtel til transportbeton.	
Blandinger med flydemål > 700 mm		
Blandinger med høj vandreduktion (op til 30%)		
En kombination af høj vandreduktion og højt flydemål		
Vibreringsfri beton til transportbeton		
Høj vandreduktion og stor flydeevne uden retardering, har sammen med tidlig høj styrke en positiv virkning på ovennævnte anvendelsesområder.		
Sika ViscoCrete-1135 virker på forskellige områder. Gennem overfladeabsorption og sterisk separationseffekt på cementpartiklerne, parallelt med hydratationsprocessen, opnås følgende egenskaber:		
<ul style="list-style-type: none"> Ekstrem høj vandreduktion Høj tæthed og styrke Glimrende flydeevne Eliminerer udstøbnings- og vibreringsproblemer Specielt egnet til fremstilling af vibreringsfri beton Øget høj, tidlig styrkeudvikling (elementproduktion) Stærkt forbedret vandtæthed Forbedrede svind- og krybeegenskaber Reducerer betonens carbonatisering 		
Produktdata		
Tekniske data	Aktive komponenter:	Modificeret polycarboxylat
	Farve:	Gulbrun væske
	Homogenitet:	Homogen ved den foreskrevne omrøring
	Densitet, kg/l:	1,05 ± 0,02
	Tørstofindhold, vægt-%:	31,4 ± 1,5 (EN 480-8)
	pH-værdi:	4,4 ± 1,0
	Ækvivalent alkallindhold (Na ₂ O, vægt-%):	< 0,5



	<p>Kloridindhold, vægt-% Vandopløselig: Total:</p> <p>Nomaldoseringssområdet:</p> <p>Bivirkninger I normaldoseringssområdet: Ved overdosering:</p> <p>Produktcertificering</p>	<p>< 0,02 < 0,03</p> <p>0,2 - 2,0 vægt-% af cement + flyveaske + mikrosilika</p> <p>Ingen Retardering / afblanding</p> <p>Sika ViscoCrete-1135 indeholder ikke klorider, eller andre materialer, der fremmer rustdannelse på stål. Det kan derfor anvendes uden restriktioner i armerede- og forsængete konstruktioner.</p> <p>Sika ViscoCrete-1135 er omfattet af EC certifikat 1073-CPD-121 med Dancert registreringsnummer 121/21 og er CE mærket som angivet nedenfor.</p>
		<p>1073</p> <p>Year: 1073-CPD-121</p> <p>EN 934-2 Sika ViscoCrete-1135 High range water reducing agent plus admixture EN 934-2 10.3 Maximum chloride content: 0,09 % by mass Maximum silica content: 0,5 % by mass Dangerous substance: None</p>
Betonproduktion Tilsætning		<p>Sika ViscoCrete-1135 tilsettes blandevandet eller direkte i den våde betonblanding efter grovvandstilsætning. For optimal udnyttelse af den høje vandreduktion anbefales grundig blanding med min. 60 sekunders vådblandetid. En forsinkel tilsætning efter grovvandet vil øge effektiviteten af Sika ViscoCrete-1135 væsentligt.</p> <p>Tilsætning af restvand – for afstemning af betonkonsistensen – bør ske tidligt efter 40 sekunders blanding. Dette for at undgå overskudsvand i betonen.</p>
Generelle bemærkninger		<p>Af hensyn til arbejdsmiljøet er det ved udstøbning en fordel at kunne arbejde med vibreringsfri betoner, dvs. flydemål > 700 mm.</p> <p>Sika ViscoCrete-1135 giver ved sine specielle egenskaber gode muligheder for at eliminere anvendelsen af støjende vibrationsudstyr og derved udnytte fordele ved helt nye produktionsteknikker og rutiner.</p>
Efterbehandling		<p>Det er vigtigt for al beton, at reglerne for god betonpraksis overholdes. Især er det vigtigt, at betonen beskyttes mod udtrørring på så tidligt et tidspunkt som muligt. Udtørringsbeskyttelsen kan udføres ved tildækning med plastfolie eller påsprøjning af egnet curing-compound. Valg af metode til beskyttelse mod udtrørring bør ske med hensyntagen til eventuel senere overfladebehandling.</p> <p>Tilsætning af Crackstop polypropylenfibre med 0,6 kg/m³ kan ved sin spændingsfordelende effekt i betonens plastiske fase medvirke til minimering af revnedannelser.</p>
Vigtigt		
Vibreringsfri beton		<p>Sika ViscoCrete-1135 anvendes ligeledes til at producere flydende og vibreringsfri beton, med eller uden stålfibre. Til dette brug kræves der ofte specielle blandingsforhold.</p> <p>I tvivlstilfælde kontakt vore betonteknikere for assistance.</p>

Construction



Opbevaring og holdbarhed	Holdbarheden ved frostfri opbevaring mellem min. +5°C og max. +25°C er 12 måneder fra produktionsdato. Ved levering er følgesedlen forsynet med et batchnummer. De fire første cifre angiver produktionsår og -måned. Sika ViscoCrete-1135 tåler frost ned til +8°C. Opbevaring ved lavere temperaturer kan medføre udkrystallisering af fast stof, som genopløses ved opvarmning og grundig omrøring – selv efter nedfrysning. Væsken ændrer ikke egenskaber. Ved opslagning skal produktet omrøres jævnligt. Ved brug skal produktet omrøres ca. ½ time dagligt.
Kombinationer	Sika ViscoCrete-1135 kan kombineres med følgende Sika produkter: Sika Pump Sika Rapid 1 Sika Rapid 2 Sika FerroGard-901 Sika Retarder Sika Control-40 Sika UCS-01 Sika luftindblandingsadditiver Forsøg anbefales, hvis ovenstående produkter kombineres med Sika ViscoCrete-1135. Konsulter venligst vor tekniske service.
Sikkerhed og miljø	Dette produkt er ikke omfattet af reglerne for farlige stoffer, men leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på frivillig basis og kan rekvisiteres.

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vores egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelse niveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelede forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlængende. Vores udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."

Sika Danmark A/S
Præstemonosej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk

0.3.3.3 Hraðari – Kemquick 34

KEMIS EHF

P.O.BOX 9351 SKRIFSTOFA/VÖRUHÚS
 IS-129 REYKJAVÍK VÉRKSMÍBUÐA
 KT 450471-0389 BREIÐHÖFÐA 15-112 REYKJAVÍK
 VSK NR. 36453 SÍMI: 577 1555

VIDSKIFTABANKI
 LANDSBANKI ÍSLANDS
 ÁLFABAKKA 10-109 REYKJAVÍK
 REIKV. 115-26-1932

TEL. int. +354-577-1555
 FAX: int. +354-577-1556
 TELEX: 2123 Kemis Is.
 Bank SWIFT: LAISISRE
 ACC. NO: 115-26-1932
 HOME TEL. +354-585 7915



Kemquick 34.

PRODUCT DESCRIPTION.

"KEMQUICK 34" IS ACCELERATOR FOR SHOT CRETE, WHICH COMPLIES WITH THE SPECIFICATIONS OF EN 934 - 2. DOSAGE IS FROM 1% TO 8% OF CEMENT, ACCORDING TO CIRCUMSTANCES. HIGH DOSAGE CAN BE USED IF THERE IS A WATER INGRESS ON THE SURFACE TO BE SPAYED, BUT REDUCED DOSAGE SHOULD BE USED IN LATER PASSES. LOW AMOUNT OF KEMQUICK 34 CAN BE USED AS ACCELERATOR FOR "OPC" GROUT TO STOP WATER PASSING THROUGH THE WORKING AREA.

ADVANTAGES: RAPID SET ALLOWS FASTER BUILD UP AND IS EXCELLENT FOR OVERHEAD SPRAYING. MINIMISES REBOUND LOSS AND ALLOWS SPAYING ON SURFACES SUBJECT TO WATER INGRESS.

DISADVANTAGES: HIGH DOSAGE WILL REDUCE THE STRENGTH OF CONCRETE. LOW W/C RATIO AND GOOD USE OF MELAMINE TYPE F. PLASTIZISER WILL REDUCE NEEDED AMOUNT OF KEMQUICK 34.

COMPATIBILITY: KEMQUICK 34 WORKS VERY WELL WITH "OPC" & SFRC WITH PLAIN MELAMINE SUPERPLASTIZERS, HIGHLY REFINED LIGNOSULPHONATE, WATER REDUCERS AND FATTY ACID AIR ENTRAINING AGENTS, BUT THE MATERIAL CAN REACT STRONGLY WITH ADDITIVES WHICH CONTAIN WATER BALANCE MODIFIERS ETC.

TYPE OF MATERIAL:	MODIFIED SODIUM SILICATE.	
CHEMICAL DESCRIPTION:	CAS. SKR. NOR 1344-09-8	
CHEMICAL FORMULA:	X. NA2O Y SiO2 Z H2O	
PROPOSITION:	SiO2 : Na2O = 3,4	
APPEARANCE:	HALF CLEAR VISCOUS LIQUID.	
SMELL:	NONE.	
RELATIVE DENSITY:	1,34 G/CM3 (20 DEGR, C)	ISO 758
BOILING POINT:	ABOUT 100 DEGR. C.	
SOLUBILITY:	VERY SOLUBLE WITH WATER.	
CONTENT:	SiO2 27 %	
EQUIVALENT Na2O	< 8,5	EN 480-12
pH,	ALKALINE 11,3	ISO 4316
TOTAL CHLORIDE	< 0,02 %	ISO 1158
WATER SOLUBLE CHLORIDE	< 0,02 %	EN. 480-10
CORROSION BEHAVIOUR.	NOT CORROSIVE.	

PRECAUTIONS. AS THE MATERIAL IS SLIGHTLY ALKALINE, GLOVES AND GOOGLES SHOULD BE WORN. PROLONGED CONTACT WITH SKIN SHOULD BE AVOIDED AND ANY MATERIAL WASHED OFF WITH WATER. ANY ACCIDENTAL EYE CONTAMINATION SHOULD BE WASHED WITH PLENTY OF WATER AND IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION SHOULD BE SOUGHT.

TRANSPORT: THE MATERIAL IS NOT CLASSIFIED AS DANGEROUS IN TRANSPORT AND IS DELIVERED IN 20 LTR AND 210 LTR DRUMS, OR 1000 LTR TANKS.

REYKJAVÍK 28/04'96

MADE BY Elías Kristjánsson

0.3.3.4 Flotefni – KKI 20

KEMIS EHF

F.O.Ö.OX 9351
IS-109 REYKJAVÍK
KT-450471-0329
VIEK. NR. 35452

SKRIFSTOFAVORÚHUS
VERKSEMÐIÐA
BREIÐHÖFOÐA 15-110 REYKJAVÍK
DIMI: 57V 1552

VIBOKIFTABANKI
LANDSBANAN Í ÓLANSÓÐI

ALFABAÐKA ID-109 REYKJAVÍK
REIKN. 115-08-1932

TEL. int. +354-577 1999
FAX. int. +354-577 1999
TELEK. 2123 Kemis Is.
BANC SWIFT: LANDISRE
ACC. NO. 115-08-1932
HOME TEL. +354-563 7915



Keinflot KKI 20. Flotefni. Tækniblað.

Framleiðandi: KEMIS ehf. Breiðhöfða 15. 110 R.

Tegund efnis: Kemflot KKI 20. er flotblanda fyrir steinsteypu, framleidda í steypustöð.. Neikvætt hlöðin og steratreg polycarboxylic (PCE) og löngum Ethelen oxið samfjölliðum + 10% Metaacrylic acide samfjölliðu, vinna á móti neikvætt hlöönum sementskornum og auka þannig þjálni efnanna.

Samræming: KKI 20. samræmist EB tilskipun 91/155/EEC og breytingum 2001/58/EC

Notkunarþvið: Kemflot KKI 20 er hannað til notkunar steypu með vatns/sementshlutfalli milli 0,4-0,5 og sigmál milli 22-28sm. Efnið er hugsað utanhuiss þar sem meðal loftblendis er krafist. Efnið er hægt að nota með flestum teg. sements og gjallsements, en þess ber að geta að töluvert minna magn þarf en með venjulegu floti eins og melamini, naphthalini og trénliti (Lignosulphonate.) Kemflot KKI 20. hentar vel þegar minnka þarf vatn verulega og eins þegar finefnaðinhald er hátt.

Loftinnihald: Athuganir hafa sýnt að KEMILOFT, KBL. dreifir lofti mjög vel um efnið. Önnur loftblendir efnir gætu gefið minni of verri árangur.

Eiginleikar:	Gildi.	Aðferð.
Litur	Ljós bleikt.	Sýmlegt.
Hlutfallsleg eðlisþyngd v/20°C	1,046+- 10%	ISO 758
Hlutfall fastefna.	22 % +- 1%	EN 480-8
Hlutfall natrium klóriðs	<1,8 %	EN 480-12
Klór innih.	<0,01%	EN 480-10
Sýrustig	5-7	ISO 4316
Virkur þáttur	Margliðu korbónit.	
Frostpol.	0°C	Má ekki frjósa.
Aukaverkun m.a.v. meðal skammt	Engin	
Aukaverkun m.a.v. yfirkammt	Seinlun efnahvarfs og aðskilnaður efna.	

Kostir: 1. Hár styrkur eftir hvörfun.
2. Hár heildarstyrkur.
3. Eykur gæði steypunnar og skapar góða dreifingu efna.
4. Ekki mjög langur opnumartímu við úðurlögn.

Skömmtun: Svið skömmtnar er 0,5 - 2% m.t.t. finkornainnihalds. Vegna þess að efnið er mjög sterkt, er ráðlegt að þynna

það til helminga 50/50 með vatni, þegar ekki eru aðstæður til nákvæmarar skömmtnar. Auka þarf skömmtnu samkvæmt því.

Öryggisatriði: Kemflot KKI 20. er ekki eitrað og þarf engar sémerkingar. Allhar aðgaðslu skal þó gæta við meðhöndlun efnisins og not gummihanska og öryggisgleraugu. Ef efnið kemst í snertingu við augu skal skola vel með miklu vatni og leita læknis.

Eldfimi: Efnið er ekki eldfimt né sprengifimt.

Geymsla: Hámarks geymslutími er eitt ár, og efnið má ekki frjósa.

Pakkning: Efnið kemur í 21 kg. brúsum, 205 kg. tunnum og 1040 kg. tönkum.

Reykjavík, 19.08.08
Elias Kristjánsson.

0.3.3.5 KCN - Hraðari

KCN Hraðari.

Framleiðandi:	KEMIS ehf. Breiðhöfða 15, 110 R.	
Tegund efnis:	KCN hraðari er blanda fyrir flestar gerðir sementsblandna. Grunnefni er Calcium Nitrate, Cas nr. 10124-37-5 og er samkeppnisfært við önnur efni sem Kemis framleiðir. Besti árangur næst með Portland sementi, og blöndum með háu belit innihaldi og lágri alkalivirkni.	
Notkunarkostir:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hægt að steypa í kaldara veðri. 2. Aukin hraði í einingaframleiðslu. 3. Minni hætta á að efnið setjist til. Minni rýmunarsprungur. 4. Styttri biótími eftir slipun gólfplatna. 5. Aukin styrkur í hörönun og aukin lokastyrkur. 6. Hindrar tæringu járna. 	
Efniseiginleikar:	Páttur:	Gildi:
	virkt innih.	Calsium Nitrate.
	Hlutf. fastefn.	45%
	Litur	Ljós grár.
	Leysni.	Leysist upp í vatni.
	Bræðslumark.	-25°C
	Kristöllun.	-4°C
	Suðumark.	+115°C
	Eðlisþyngd	1,3 gr.v/20°C.
	Sýrustig.	6 - 6,5
Skömmuntun:	0,4 - 2% af sements magni, m.t.t. veðuraðstæðna.	
Ofskömmuntun:	Getur valdið hraðari hörönun og breytingu á vatns/semeststölu.	
Geymsla:	Efnið ætti að geyma í lokaðum plastilátum við hitastig yfir frostmarki. Þannig ætti það að geymast yfir ár.	
Öryggisatriði:	KCN hraðari er ekki eiturefini og þarf þess vegjna ekki að sérmerkja. Allrar aðgæslu er þó þörf við meðhöndlun og mælt með notkun gummihanska og hlífðargleraugu. Ef efnið kemmst í snertingu við augu skal skola með miklu vatni og leyta læknis.	
Eldfimi:	KCN er ekki eld- eða sprengifimt. Vatn mun gufa upp sé efnið hitað, og fastefnið mun oxiderast og gefa súrefni. Við slökkvistarf skal nota vatn.	
Pakningar:	Efnið kemur í 26 kg. brúsum, 260 kg. tunnum og 1300 kg. tönkum.	

0.4 Heimildir

EFFECT OF AN ALKALINE SHOTCRETE ACCELERATOR ON CEMENT PROPERTIES

http://www.fce.vutbr.cz/veda/dk2004texty/pdf/04_Fyzikalni%20a%20stavebne%20materialov_e%20inzenyrstvi/4_01_Fyzikalni%20a%20chemicke%20vlastnosti%20stavebnich%20hmot/Xu_Qi.pdf

Early hydration of ordinary Portland cement with an alkaline shotcrete accelerator

<http://www.thomastelford.com/journals/DocumentLibrary/ADCR170101.pdf>